

EAA 3440 美国陶氏

产品名称	EAA 3440 美国陶氏
公司名称	上海轩塑化工有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:3440
公司地址	上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄5号4层4416室
联系电话	021-80181824 13818763625

产品详情

ea 3440 / 美国陶氏

规格级别 其它 其它 挤出

该料用途 软质包装复合材料 液体包装复合材料 外观颜色

备注说明 优异的热封性能和热粘性能 与金属、纸张和pe底材具有优异的粘结力 优异
专为高速生产线设计

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	单体含量		internal method	9.7	%
	熔体流动速率	190 /2.16kg	astm d-1238	11	g/10min
	熔体流动速率	190 /2.16kg	iso 1133	11	g/10min
物理性能	比重		astm d-792	0.938	g/cm3

	比重		iso 1183	0.938	g/cm3
机械性能	拉伸屈服强度	compression molded	astm d-638	7.93	mpa
	拉伸屈服强度	compression molded	iso 527-2	7.93	mpa
	拉伸断裂强度	compression molded	astm d-638	17.6	mpa
	拉伸断裂强度	compression molded	iso 527-2	17.6	mpa
	拉伸断裂伸长率	compression molded	astm d-638	600	%
	拉伸断裂伸长率	compression molded	iso 527-2	600	%
加工性能	熔体温度			260-290	
热性能	维卡软化点		astm d-1525	81.1	
	维卡软化点		iso 306	81.1	
	熔融温度		internal method	97.8	
其它性能	密封起始温度		internal method	85	
	水汽传输速率	38 , 90% rh	din 53122/2	0.41	g · mm/m2/atm/2 4hr