POE 8200 美国陶氏

产品名称	POE 8200 美国陶氏
公司名称	上海轩塑化工有限公司
价格	16900.00/吨
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:8200
公司地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄5号4层4416室
联系电话	021-80181824 13818763625

产品详情

poe 8200 / 美国陶氏

规格级别	其它 其它 注塑		
该料用途	通用用途的热塑性弹性体、抗冲击改性、外观颜色	电线和电缆	
备注说明	粒料 优异的流动特性 填料加入量高 优异的电性能 添加后可提高聚丙烯和聚 固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能		

②加工条件

加工条件	

③原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		astm d792	0.870	g/cm3
	熔流率	190°C/2.16 kg	astm d1238	5.0	g/10 min

	门尼粘度	ml 1+4, 121°C	astm d1646	8	mu
机械性能	硬度计硬度	邵氏 a, 1 秒, 模压成型	astm d2240	66	
		邵氏 d, 1 秒, 模压成型		17	
	拉伸模量	100% 正割（模压成型)	astm d638	2.30	mpa
	抗张强度	断裂, 模压成型	astm d638	5.70	mpa
	伸长率	断裂, 模压成型	astm d638	1100	%
	弯曲模量	1% 正割: 模压成型	astm d790	10.9	mpa
		2% 正割: 模压成型		10.8	
	撕裂强度		astm d624	37.1	kn/m
热性能	玻璃转化温度		internal method	-53.0	°C
			astm d1525	37.0	°C

	维卡软化温度				
	溶融温度		internal method	59.0	°C
	结晶峰温		internal method	44.0	°C