

POE 8450 美国陶氏

产品名称	POE 8450 美国陶氏
公司名称	上海轩塑化工有限公司
价格	16950.00/吨
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:8450
公司地址	上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄5号4层4416室
联系电话	021-80181824 13818763625

产品详情

poe 8450 / 美国陶氏

原料描述部分

规格级别 其它 其它 注塑

该料用途

通用用途的热塑性弹性体

外观颜色

备注说明

粒料 优异的流动特性 与其他烯烃具有优异的相容性 可采用过氧化物、硅烷

固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
------	----------	------	------	------

物理性能	比重		astm d792	0.902	g/cm3
	熔流率	190 /2.16 kg	astm d1238	3.0	g/10 min
	门尼粘度	ml 1+4, 121	astm d1646	10	mu
机械性能	硬度计硬度	邵氏 a, 1 秒, 模压成型	astm d2240	90	
		邵氏 d, 1 秒, 模压成型		41	
	拉伸模量	100% 正割 (模压成型)	astm d638	7.30	mpa
	抗张强度	断裂, 模压成型	astm d638	22.4	mpa
	伸长率	断裂, 模压成型	astm d638	750	%
	弯曲模量	1% 正割: 模压成型	astm d790	76.3	mpa
		2% 正割: 模压成型		75.6	
	撕裂强度		astm d624	90.2	

					kn/m
热性能	玻璃转化温度		internal method	-32.0	
	维卡软化温度		astm d1525	84.0	
	熔融温度		internal method	97.0	
	结晶峰温		internal method	80.0	