

# ASA 德国巴斯夫 778T 耐冲击级 耐高温 抗紫外线 耐候 电气领域 电器用具

产品名称	ASA 德国巴斯夫 778T 耐冲击级 耐高温 抗紫外线 耐候 电气领域 电器用具
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:ASA 产地:德国巴斯夫 加工级别:注塑级
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

# Luran S 778T

Acrylonitrile Styrene Acrylate

INEOS Styrolution Group GmbH

产品说明：

Luran S 778T is an injection molding grade with enhanced heat resistance and best chemical resistance among the ASA grades.

物性信息：

基本性能号  
特性

[E108538-100840264](#)

刚性，良好

耐化学性良好  
家用货品

外壳

用途

形式	粒子	
加工方法	注射成型	
多点数据	Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)	
	Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
物理性能额定值单位制测试方法		1.07
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)		5.00
收缩率		0.50 到 0.90
吸水率		
饱和, 23 ° C		1.7
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.35
硬度额定值单位制测试方法		85.0
机械性能额定值单位制测试方法		2500
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		54.0
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)		3.4

拉伸蠕变模量 (1000 hr)

1250

弯曲应力

80.0