

永记造漆虹牌涂料水性防霉漆

产品名称	永记造漆虹牌涂料水性防霉漆
公司名称	昆山市瑞虹化工有限公司
价格	666.00/桶
规格参数	品牌:台湾虹牌 型号:500-1
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇
联系电话	0512-36650946 13584989141

产品详情

水性防霉漆
water-based anti-fungi emulsion paint

产品号码	no.500-1
型别	由水性纯丙烯酸树脂、耐候颜料及防霉药品，构成之具防霉功能之水性水泥漆。
用途	适用于建筑壁面内外部，潮湿地带之防止霉菌生长之水性涂料。
特性	1、干燥迅速。 2、附着力强。 3、耐候性优良。 4、耐洗试验达2,000次以上。 5、符合gb 1741-79规格，具优异防霉效果。
光泽度	半光及平光两种
颜色	白色及指定色

重量	1.20 kg /l以上
粘度	90~100ku (25)
干燥时间	表干：1小时以内 实干：4小时以内 (25)
漆膜厚度	湿膜：90 μ (micron) 干膜:35 μ (micron)
理论涂布量	11.1 m ² /l 9.3 m ² /kg, 因色而异。
涂装间隔	最少6小时 (25)
固体容积	39%
稀释剂	清水
稀释剂用量	5~10%
适用底漆	no.410-1水性墙面涂料底漆
贮藏安定性	正常情况下，至少三年（存放于阴凉干爽，不低于0 条件）。
涂装方法	刷涂、喷涂、辊涂。
施工注意事项	<p>1、使用前必须充分搅拌均匀。太稠时，可酌加清水调节，但以不超过规定量为原则。</p> <p>2、被涂物表面之油脂、灰尘及其他附着污物，必须清除干净才能施工。</p> <p>3、新水泥墙因含有多量水份与游离碱性物质，必将降低漆膜性能与附着性，必须等2~3星期，完全干燥，水价值在12%以下，方可施工。</p> <p>4、施工条件：施工时，大气相对湿度低于85%rh，温度 10 。</p>
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司联系。