

Part #	1110	1112	1114	1153	1164
基材	聚乙烯	聚乙烯	聚乙烯	聚乙烯	聚烯烃
粘胶层	丙烯酸	丙烯酸	丙烯酸	橡胶	丙烯酸
总厚度	5.5 +/-0.7 密尔	5.5+/-0.7 密尔	5.5+/-0.7 密尔	7.0+/-1.0 密尔	4.3+/-0.5 密尔
对不锈钢 的附着力	56盎司/英寸	30盎司/英寸	12盎司/英寸	60盎司/英寸	36盎司/英寸
操作温度	-20 ° 至 +190 ° F	-40 ° 至 +250 ° F	-20 ° 至 +190 ° F	-20 ° 至 +200 ° F	-40 ° 至 190 ° F
断裂伸长 率	450%	550%	450%	80%	650%
拉力强度 长度	12磅/英寸 36 码	14磅/英寸 36 码	9磅/英寸 36 码	15磅/英寸 36 码	15磅/英寸 60 码