

# 供应水泥自流平厂家直销

产品名称	供应水泥自流平厂家直销
公司名称	北京爱新博润科技发展有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-2 规格:25kg/袋
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

## 产品详情

### 产品用途

推荐用于准备铺贴木地板、地毯、pvc橡胶地板等基底的找平处理。以及有找平要求或环氧涂层要求的基底或其它有防尘要求的地面。如：住宅、办公楼、医院、商场等地面。

### 技术指标

符合jc/t985-2005标准技术指标

实验结果检验项目检验结果技术指标 (c40 f4) 流动度/mm初始流动度131 130 20min 流动度136 130  
拉伸粘接强度/mpa1.1 1.0 尺寸变化率/%-0.04-0.15 ~ +0.15 24h抗压强度/mpa6.1 6.0

24h抗折强度/mpa2.0 2.0 28d抗压强度/mpa43.4 40 28d抗折强度/mpa5.7 4

## 施工说明

### 基层处理：

1、施工前的基层混凝土强度须 c20，凹凸不平的地方、裂缝和孔洞应事先处理平整，然后将基面上的零散杂物清除干净，必须保持表面坚硬，平整洁净。

2、将基层混凝土面层浇水湿润并保证浇注前面层无附着水。

3、普通水泥新混凝土基层需在施工21天后进行自流平施工，硫铝酸盐水泥施工的新混凝土基层应在完工后7天方可进行自流平施工。

### 搅拌hgm80：

1、小面积或公路施工时,可用小型电动搅拌器（200~500转/分）,在桶中进行搅拌，每搅拌一次需用完整包料；大面积施工时，可用高速搅拌机搅拌，用砂浆泵送的方法施工。

2、将适量的清水倒入桶中,开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包hgm80(最好在1分钟内加完),搅拌4~5分钟,静止约1分钟后,再次搅拌至均匀无团的浆状即可。如果采用hgm-80增强液复配使用,只需按照hgm-80增强液:hgm-80自流平砂浆 = 1 : 3-4的比例搅拌均匀后,可以适当加水调整稀稠度。

3、寒冷的情况下,宜用温水(不超过40 )搅拌。砂浆的温度保持在5 以上。

浇注与整平:

1、将搅拌好的hgm80倒出,均匀的铺开,用专用齿口刮板控制厚度,本品施工厚度 3mm,一次施工厚度3~30mm,参考用量1.6kg/m/ mm。

2、施工人员可穿好钉鞋进入施工地面,用齿口刮板将砂浆面层刮平,以消除倾倒衔接处的不平并保持所需的厚度。

3、用放气滚筒轻轻滚动以消除搅拌时产生的气泡。

4、拌和好的hgm80应在35分钟内用完。养护:常温条件下可按一般砂浆进行养护,高温或低温情况下须在初步硬化后采取浇水或覆盖湿麻袋、草席等措施养护1~3天。重度交通地面需养护3天后方可通行。

## 包装贮存

1、本品无毒、无味、无污染，属非危险品，可按一般货物运输。

2、贮存在阴凉干燥环境中，避免雨淋、受潮，保质期12个月。

3、包装规格为20公斤