

无填充 Hostaform POM 美国塞拉尼斯 M25AE 共聚物 型材板材挤出

产品名称	无填充 Hostaform POM 美国塞拉尼斯 M25AE 共聚物 型材板材挤出
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:M25AE 用途:棒材板材挤出
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

无填充 POM 美国塞拉尼斯 M25AE 共聚物 型材板材挤出

Hostaform M25AE

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

Hostaform M25AE is a special grade of acetal copolymer targeted for extrusion shapes (rod, bar, plate, etc) free of center porosity in large diameters and thicknesses. Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM

物性信息：

基本性能编号

[E42337-234602](#)

用途

棒材

RoHS 合规性

联系制造商

加工方法

挤出

树脂ID (ISO 1043)

POM

物理性能额定值单位制测试方法	1.41
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	2.50
机械性能额定值单位制测试方法	2400
拉伸应力 (屈服)	61.0
拉伸应变 (屈服)	11
弯曲模量 (23 ° C)	2400
简支梁额定值强度制测试方法	8.5
热性能额定值单位制测试方法(未退火)	91.0
熔融温度 1	163
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-4
横向	1.0E-4

注射速度 保压	慢 60.0 到 120
干燥时间	3.0
料斗温度	20.0 到 30.0
料筒后部温度	170 到 180
料筒中部温度	180 到 190
料筒前部温度	190 到 200
射嘴温度	190 到 210
加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	80.0 到 120
注塑压力	60.0 到 120
背压	0.00 到 0.500
注射速度	80.0 到 100

无填充 Hostaform POM 美国塞拉尼斯 M25AE 共聚物 型材板材挤出

美国塞拉尼斯 POM, M25AE ,无填充 POM,挤出级pom, POM 塑胶原料