

## E-390环氧树脂AB胶、亚克力胶水

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | E-390环氧树脂AB胶、亚克力胶水                |
| 公司名称 | 深圳市鑫力达工业胶料辅料行                     |
| 价格   | .00/kg                            |
| 规格参数 | 品牌:拓嘉<br>型号:E-390AB<br>可使用时间:5min |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)  |
| 联系电话 | 13823750013                       |

## 产品详情

|                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 本<br>剂         | 品 名     | e-390a                         |
|                | 粘 度     | 5000-6000cps                   |
|                | 外 观     | 透明液状体                          |
| 硬<br>化<br>剂    | 品 名     | e-390b                         |
|                | 粘 度     | 5000-5500cps                   |
|                | 外 观     | 透明液状体                          |
| 配 合 比          |         | 1比1 (重量比)                      |
| 主 要 用 途        |         | 接着.修补.灌注或者玻璃猫眼与合金金属粘接          |
| 主 要 特 长        |         | 高强度,耐冲击,富韧性                    |
| 可使用时间100g × 25 |         | 5分钟                            |
| 初期硬化时间         |         | 10分钟                           |
| 硬<br>化         | 压 缩 强 度 | 290—310 ( kg/cm <sup>2</sup> ) |

|             |      |                            |
|-------------|------|----------------------------|
| 物<br>特<br>性 | 接着强度 | 99 ( kg/cm <sup>2</sup> )  |
|             | 弯曲强度 | 100 ( kg/cm <sup>2</sup> ) |
|             | 耐热性  | 80                         |
|             | 硬 度  | 80 ( shored )              |

使用方法：

1. 分别取1份a剂和1份b剂混合并搅拌均匀。
2. 将ab剂混合物涂布在粘接面上。
3. 涂过胶的粘接物品要在至少10分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。
4. 涂过胶的粘接物品要在至少4小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

注意事项：

1. a, b二剂均须贮藏于阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. a, b二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。
5. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。
6. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

注:该产品包装每对净重2kg,每箱10对,将a胶和b胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在3分钟内用完,以免造成浪费,不解之处欢迎垂询...,谢谢!

欢迎惠顾、垂询!