

健生JS-21丙烯酸酯防水涂料

产品名称	健生JS-21丙烯酸酯防水涂料
公司名称	成都健生化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:健生
公司地址	成都市新都区竹友西街50号
联系电话	86-02883020488 13980910908

产品详情

健生js-21单组份丙烯酸酯防水涂料系本公司采用先进技术生产的新一代高品质建筑防水材料。本品无毒、无味，系绿色环保产品，它具有耐老化性、粘附性、耐冷热交变性、耐碱性、耐低温性等特点。可用于新旧厨卫间、仓库等的防水和防潮，最理想作为其它防水材料(sbs沥青卷材、聚氨酯防水涂料等)表面的罩面涂料。

执行标准：jc/t864-2008

施工方法：

清除基层表面的浮灰、油污或疏松物等杂质，基面要求必须干燥、牢固、平整，对于凹凸不平或有裂缝的基面应先找平后再施工。

管口、地漏、墙角范围首先应进行补平并加强局部防水处理。

将产品均匀涂刷于处理好的基面，待基本干燥后再涂第二遍、第三遍，直到涂层厚度达到施工设计要求。

每遍涂刷用量为 $0.5\sim 0.8\text{kg}/\text{m}^2$ ，应尽量做到薄涂多刷。

在涂刷过程中可与加筋材料如：无纺布、玻纤布等配合使用。

用丙烯酸酯防水涂料加水泥、重钙、滑石粉等调成膏状当腻子，可对基层裂缝及缺陷地方进行修补。

丙烯酸酯防水涂料重涂间隔时间一般3~4小时，具体可视当时气温及涂膜厚度而定。

积水或过于潮湿基面，须除去积水，晾干后方可施工。

试水实验应在施工2~3天后进行，防水层完全干固后方可进行防水检测及作保护层或装饰层。

可与js-211丙烯酸酯水泥复合防水涂料配合使用，用js-211丙烯酸酯水泥复合防水涂料做底层(1.0mm~1.5mm)，用js-21丙烯酸酯防水涂料。

做表面层(1.0mm~0.5mm)，是非上人屋面理想的防水处理。 注意事项:

涂抹使用之前应先搅拌均匀。

气温在5℃以下不宜施工。

雨天应避免施工。

不能混水泥使用。 包装、储存：

10kg，25kg塑桶包装。储存于5℃-40℃阴凉通风干燥处，保质期一年。