

# 铝酸盐水泥，改性快硬硫铝酸盐水泥

产品名称	铝酸盐水泥，改性快硬硫铝酸盐水泥
公司名称	巩义市怡和物资贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铝酸盐水泥 氧化镁含量:-- (%)
公司地址	巩义市芝田工业示范区永安路中段
联系电话	13938254116

## 产品详情

品牌	铝酸盐水泥	三氧化硫含量	-
氧化镁含量	-- (%)	烧失量	-(%)
产地	巩义	出厂标准	P.O 32.5
品种	通用水泥	主要成分	-
强度等级	-	初凝时间	-(h)
终凝时间	-(h)	标准稠度水量	-(%)
抗压强度	-(MPa)	安定性	-
规格	-	抗硫酸盐性	-
颜色	白色水泥		

铝酸盐水泥主要用于耐火材料结合剂，早期强度好，中温残存强度高，杂质含量低，广泛用于粘土质，高铝质、莫来石质、刚玉质、含铬刚玉质及尖晶石质等耐火浇注料和喷补料的结合剂。

具体理化指标：

硅酸盐水泥的种类				化学成分/%					主要矿相*
				siO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
普通铝酸盐水泥	低铁型铝酸盐水泥	高铝水泥	普通型	5~7	53~56	33~35	<0.2	ca、ca <sub>2</sub> 、c <sub>2</sub> as	
			早强型	3~7	50~55	34~36	3.0	ca、ct	
	铝60-水泥			4~5	59~61	27~31	<2.0	ca <sub>2</sub> 、ca、c <sub>2</sub> as	
	低盐水泥	普通型	3~5	65~70	21~24	<2.0	ca <sub>2</sub> 、ca、c <sub>2</sub> as		
		高强型	4~5	64~66	22~24	<3.0	ca <sub>2</sub> 、ca、c <sub>2</sub> as		
	高铁型铝酸盐	普通型		4~5	48~49	36~37	7~10	ca、c <sub>4</sub> af、c <sub>2</sub> as	

	水泥	超高铁型	3~4	40~42	38~39	12~16	ca、c4af、c2as
纯铝酸盐水泥	普通型		<0.1	76~78	20~23	<0.1	ca2、ca
	快硬型		<0.1	72~76	23~26	<0.1	ca2、ca
	超高铝型		<0.1	79~83	16~18	<0.1	ca、c12a7、-al2o3

\*简写符号的意义：c-cao、a-al2o3、s-sio2、f-fe2o3、t-tio2、m-mgo。