

# 中流动 美国塞拉尼斯 POM LM90 可激光标记 注塑级 赛钢料

产品名称	中流动 美国塞拉尼斯 POM LM90 可激光标记 注塑级 赛钢料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:LM90 特性:中流动 激光标记
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

中流动 美国塞拉尼斯 POM LM90 可激光标记 注塑级 赛钢料

Hostaform LM90

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

Hostaform LM90 is a nominal 9 melt flow rate acetal copolymer which is capable of being permanently marked by a laser. Parts molded from Hostaform LM90 can be laser marked with barcodes, identification numbers, designs, 2-D symbology, etc.

物性信息：

基本性能号  
特性

[E42337-563256](#)  
共聚物

RoHS 合规性  
加工方法

激光标记  
联系制造商  
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法	1.41
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	8.00
吸水率 (饱和, 23 ° C)	0.75
机械性能额定值单位制测试方法	2750
拉伸应力 (屈服)	64.0
拉伸应变 (屈服)	9.0
弯曲模量 (23 ° C)	2700
简支梁冲击强度 (测试方法)	5.5
热性能额定值单位制测试方法 (未退化)	98.0
熔融温度 1	167
线形热膨胀系数	
流动	1.0E-4
横向	1.1E-4

注射速度 保压	单位制	80 到 100
干燥时间		3.0
料筒后部温度		170 到 180
料筒中部温度		180 到 190
料筒前部温度		180 到 190
射嘴温度		190 到 200
加工（熔体）温度		180 到 200
模具温度		80 到 120
注塑压力		60.0 到 120
注射速度 保压		慢到中等 60.0 到 120
背压		0.00 到 4.00

中流动 美国塞拉尼斯 POM LM90 可激光标记 注塑级 赛钢料

中流动 美国塞拉尼斯 POM LM90 可激光标记 注塑级 赛钢料