

# PMMA(PMMA8N)超高透明度\_赢创德固赛总代理商

产品名称	PMMA(PMMA8N)超高透明度_赢创德固赛总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	19.20/千克
规格参数	5:射嘴温度多高 5:物性表 5:色号
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PMMA(PMMA8N)超高透明度\_赢创德固赛总代理商,

赢创德固赛总代理商出示产品参数，与物性表：

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 吸水率 DIN 53495 0.3 %

密度 ISO 1183 1.19 g/cm<sup>3</sup>

熔体流动速率 ISO 1133 3 cm<sup>3</sup>/10min

物理性能 传导率 DIN 5036 92 %

折射率 ISO 489 1.49

机械性能 弯曲弹性模量 ISO 527 3300 Mpa

冲击强度凹口冲击强度 ISO1801C、ISO1801A 15、2 KJ/m<sup>2</sup>

伸张强度 ISO 527 77"、78" Mpa

断裂下的伸张率 ISO 527 5.5"、6.5" %

固型硬度 ISO 2039 190 Mpa

热性能 燃烧率 UL94 HB

线膨胀系数 DIN 53752A  $8.10 \times 10^{-5} / \text{K}$

热变形温度 ISO 75 98 °C

维卡软化点 ISO 306 108 °C

赢创德固赛总代理商提供射嘴温度多高？-请来电PMMA提高表面硬度材料用途: 汽车后视镜部件  
汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车内部零件 汽车尾灯镜片 雾灯镜头 HID透镜 反光镜片 显示器 灯罩  
照明应用 传感器 挤出型材 光学应用 挤出成型应用 注塑成型应用 模塑成型应用

赢创德固赛总代理商提供< 阻燃等级: HB 熔融指数: 3.3 g/10min 洛氏硬度: 95 符合规定: AMECA UL-746C  
F1 UL材料特性: 耐刮擦 无定形 高流动性 良好的机械性能 高熔体强度 高透射率 耐候性好。 色号透明。