

天信丙烯酸弹性防水涂料（951）

产品名称	天信丙烯酸弹性防水涂料（951）
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室
联系电话	0571-28956685 15988820786

产品详情

I 产品简介

951聚合物乳液彩色弹性防水涂料以聚合物乳液为基料，掺入多种高分子原料及多种助剂配制而成。该产品属单组份、水乳型防水涂料，常温下便可固化成膜，形成的防水层是一种连续均匀完整无缝的橡胶状弹性体。采用冷施工作业，且能在凹凸不平复杂的建筑物上，一般卷材无法使用的情况下，951防水涂料能够使用。产品具有高弹性、高延伸、不易燃、耐老化、无毒、无味、适用性强等特点，是目前理想的一种新型防水涂料。

I 产品的技术指标与物理力学性能

一、技术指标执行：jc/t864-2008

二、物理力学性能见下表（表中1-6项为产品出厂检验项目）

项目	试验项目	指标
1	拉伸强度	1.0
2	断裂延长率	300
3	低温柔性饶 10mm棒-10	无裂纹
4	不透水性0.3mpa,0.5h	不透水

5	固体含量%		65
6	干燥时间h	表干时间	4
		实干时间	8

I 产品颜色白色或按用户需要配制成各种彩色。

I 产品包装分25公斤和60公斤二种包装。

I 产品用途

本产品适用于建筑物的屋面、外墙、室内卫生间、厨房间等防水工程，且能在凹凸不平的建筑物上使用。

产品使用方法与注意事项

- 一、使用前，搅拌均匀即可涂刷施工。
- 二、每次涂膜间隔时间12小时以上（以表干为准）。
- 三、施工前需注意24小时内无下雨天气方可施工。
- 四、涂膜成型后，24小时内严禁行人在防水层上行走或堆放货物，以防损坏涂膜防水层。

I 基层要求

- 一、基层表面需平整、光滑、干燥、无灰尘、无起砂、无松动。
- 二、基层表面裂缝、孔洞需用嵌缝胶填补平整。

I 运输与贮存

- 一、本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。
- 二、运输时应防冻、防止雨淋、爆晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损。
- 三、贮存时，应保证通风、干燥、防止日光直接照射，贮存温度不应低于5 -35