

# js复合防水涂料 双组份涂刷专用防水涂料

产品名称	js复合防水涂料 双组份涂刷专用防水涂料
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:阳光
公司地址	郑州市高新区瑞达路96号
联系电话	0371-66297711 13253320111

## 产品详情

### js复合防水涂料

#### 一、产品性能：

js复合防水涂料为高分子聚合物水泥基防水涂料，建设部、科技部等六部委大力推荐的环境友好型防水材料。阳光牌js复合防水涂料是以进口品牌“巴斯夫”丙烯酸酯聚合物弹性乳液为液料，配以国产名牌“同力”水泥等无机粉料复合而成的双组份水性防水涂料。js复合防水涂料既具有高分子材料的高弹性，又具有无机材料良好的耐久性等优点，产品分为 Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型，分别适合于室外屋顶防水及外墙防水，室内卫生间防水、墙地面防水，地下空间墙地面等部位防水。

js复合防水涂料技术指标符合国标gb/t 23445-2009（聚合物水泥防水涂料）标准。

#### 二、最适合应用部位：

##### 1、室外屋顶防水及外墙防水：Ⅰ型

js复合防水涂料涂刷后可形成高伸长率的柔性防水涂膜，能够抵抗屋顶及墙面一定程度上的变形开裂，充

型

js复合防水涂料也可以应用于结构坚固、开裂变形较小的屋顶防水工程，配合 Ⅱ型js复合防水涂料处理落水口、墙角等易渗漏细节部位，能够实现更合理经济的材料组合配置。用于屋面及外墙的js复合防水涂料可根据需要配制成彩色涂层。

2

### 、厨房卫生间防水、洗浴防水及地下空

#### 间墙地面防水工程： Ⅱ型

js复合防水涂料涂刷后可形成柔韧型、抗冲击强度高的防水涂膜，且长期承受水浸泡不起层、不脱落。涂刷 Ⅱ型js复合防水涂料的淋浴墙面，最后1遍涂刷施工后立即把中粗砂撒到墙面，固结后更方便瓷砖的粘贴。相对而言， Ⅱ型比 Ⅰ型

js复合防水涂料形成的防水涂膜柔性较好，抵抗变形开裂性能更强，适合于在管口、墙角等易变形开裂部位应用。

### 三、使用方法：

1、施工基础表面必须平整、坚固、干净、无明水，不平整处必须先用抗渗堵漏剂修补找平，阴阳墙角应做成直径不小于20mm的圆弧角。选择适当的工具（滚子、刷子、或刮板等），依照相应工法，按“打底层 主防水结构层 面层”的次序逐层施工。 2、打底层施工：由于施工基面一般较干燥，吸水性较强，因此第1遍打底层涂料混合搅拌时要适量加水稀释。加水比例按包装桶内液料重量的1倍左右即可。js复合防水涂料打底层施工单位用量约0.5kg/m<sup>2</sup>。

3、主防水结构层施工：js复合防水涂料涂刷施工时按包装桶内计量好的分包装，1袋液料配合1袋粉料混合搅拌均匀即可。如果涂刷感觉较稠可适当加水稀释，但加水稀释后一定再次搅拌均匀才可以使用，稀释加水参考比例一般为液料的10%~30%。主结构层js复合防水涂料施工遍数依据工程要求来定，每遍施工js复合防水涂料的单位用量约1kg/m<sup>2</sup>。

4、面层施工：js复合防水涂料面层施工主要是为了弥补整体施工中的缺陷，满足施工厚度要求，达到整体美观一致。如果主结构层施工已经达到质量要求，面层施工可以省略。

5、js复合防水涂料涂刷施工单位平均总用量建议为2~4kg/m<sup>2</sup>，施工平均总厚度1~2mm。 6

、砂浆保护层或装饰层施工，必须在防水层完全干燥后进行。对于墙面防水保护层，为了抹砂浆时方便施工，应在防水层最后一遍涂刷后，立即撒上干净的中粗砂。

### 四、注意事项：

1、js复合防水涂料混合搅拌工艺要求：先把液料加入到搅拌容器中，用电动搅拌机边搅拌边把粉料加入

到液料中，充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3分钟以上，最好不用手动搅拌）。各种型号js复合涂料液料与粉料的配合比例已经按照国标要求进行计量包装，使用时按照包装桶内分装的密封塑料袋，一袋液料配一袋粉料

混合搅拌均匀即可。若施工中js复合防水涂料混合搅拌后的浆料（尤其是打底料）有沉淀应随时再搅拌均匀后使用。

2、js复合防水涂料施工涂层要涂刷均匀，不能有厚薄明显不均，不能有局部沉积，不能有气泡，涂层与基层粘结要密实。

3、js复合防水涂料施工各涂层之间的时间间隔,以上一层涂膜干燥为准，一般需要3~6小时，施工现场温度低、湿度大、通风差，需要干燥的时间长些；反之短些。

4、js复合防水涂料不能在5℃以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工。

五、储存、运输及保质期：js复合防水涂料必须密封阴凉处保存，储存和运输中防止冰冻、曝晒及包装容器破损；储存和运输环境温度5~25℃条件下，保质期12个月。

河南阳光防水科技有限公司

地址：郑州高新区瑞达路96号专利孵化中心二楼

网址：[www.ygfs.com](http://www.ygfs.com) e-mail：[ygfs@163.com](mailto:ygfs@163.com)

电话：0371-66297711 0392-3320222

24小时防水服务热线：400-779-8611