

# 铝盐防水剂 传统添加用防水剂 防水堵漏材料

产品名称	铝盐防水剂 传统添加用防水剂 防水堵漏材料
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:阳光
公司地址	郑州市高新区瑞达路96号
联系电话	0371-66297711 13253320111

## 产品详情

### 无机铝盐防水剂

#### 一、产品性能：

无机铝盐防水剂是以无机物为主体材料的水泥砂浆防水剂、混凝土防水剂。以防水抗渗功能为主，同时具有微膨胀性，能够减少水泥水化过程中产生的收缩裂缝，增加水泥结构的密实度。根据工程需要，可配制成减水、缓凝和早强等型号。本产品为褐黄色透明液体，固含量 20%，20 时密度1.18 ~ 1.2，pH 值7 ~ 9。

技术指标符合JC474 - 2008〔砂浆、混凝土防水剂〕标准。

#### 二、最适合应用部位：

地下空间工程，如人防工程、涵洞、桥梁、引水工程、蓄水池等。本产品无毒，无气味，不易燃，不挥发，操作简便，工程造价低廉。

#### 三、使用方法：

##### 1、防水砂浆施工：

清理施工面积的泥沙、杂物、油污等；水泥与沙子的比例控制在1:2.5~3(32.5r级以上硅酸盐水泥、中砂、

含泥量小于3%)，水与水泥的比例 0.5，纯无机铝盐防水剂用量占水泥用量的3~5%。为保证混合均匀，应当先将其与砂浆配比量的水混合均匀再加水泥和沙子。抹防水层分两层施工（每层10mm厚）。底层先抹素灰浆1mm,再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹子搓成麻面；抹第二层防水砂浆后赶光压实（如需装饰施工，必需搓成麻面）。按普通水泥砂浆的养护办法洒水养护（喷洒水泥养护剂效果更佳）。

## 2、防水混凝土施工：

纯无机铝盐防水剂用量占水泥用量的3~5%，均匀掺入配制混凝土，与普通混凝土施工方法相同。为保证混合均匀，应当先将其与混凝土配比量的水混合均匀再加水泥、沙子和石子。按普通水泥混凝土的养护办法洒水养护（喷洒水泥养护剂效果更佳）。

## 四、注意事项：

1、本产品适用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，水泥标号不低于32.5r。冬季施工时，可适当减少防冻剂的用量。

2、本产品为一般性化学物品，施工人员在储存和运输及使用中应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。使用操作时避免长时间接触皮肤。

## 五、储存、运输及保质期：

无机铝盐防水剂储存和运输中防止雨淋、曝晒及包装容器破损；储存和运输环境温度5~25 条件下，保质期36个月。

河南阳光防水科技有限公司

地址：郑州高新区瑞达路96号专利孵化中心二楼

网址：[www.ygfs.com](http://www.ygfs.com) e-mail：[ygfs@163.com](mailto:ygfs@163.com)

电话：0371-66297711

0392-3320222

24小时防水服务热线：400-779-8611