## 耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格

产品名称	耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 贮存期:12个月 颜色:各色
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

## 产品详情

耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格

1产品组成

环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂等组成的双组份封闭漆。

2产品用途

用作水泥混凝土表面封闭层。

3产品参数

颜色:棕红色

光泽:无光

干燥时间:表干 2h,实干 24h,完全固化7d(25)

比重:约1.4g/cm3

闪点:25

4膜厚和理论涂布率

每道漆干膜厚度

理论涂布率:30微米 75g/m<sup>2</sup>

5施工说明

混合配比:1:1(包装比)

适用期 : 4h

稀释剂 :环氧漆稀释剂

施工方法:无气喷涂空气喷涂刷/滚、涂

喷孔: 0.4-0.5mm 2.0-2.5mm

喷出压力:12-15mpa 0.3-0.4mpa

稀释量:0-5% 0-10% 0-3%

注:空气喷涂不推荐

涂装道数

建议1-2道,干膜厚度50-60微米。

表面处理

除掉松动的表面及所有的油污、杂物。

施工条件

底材温度比空气温度高出至少3 ;

环境温度不低于5 , 温度不大于85%

后道油漆

环氧地坪中途漆;环氧地坪面漆。

6储存

产品应密闭储存在阴凉、干燥、通风处,贮存期为一年。

7卫生安全

油漆现场工作人员应穿戴好防护用品,仔细检查有无着火和爆炸的危险,保持良好通风,不要呼吸漆雾 ,避免皮肤接触,油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洁剂,肥皂和水冲洗,溅到眼睛要用水冲洗,并用 药医治。

8备注

1、涂装时的实际用漆量,视被涂表面的粗糙度、漆膜的厚度、涂装损失的不同而比理论用量要高10%-50%

声明本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识,鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量,我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展,此中所有信息均以我方确认为准。