

耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格

产品名称	耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 贮存期:12个月 颜色:各色
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

耐磨防尘环氧砂浆地坪漆施工每平方用量价格

1产品组成

环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂等组成的双组份封闭漆。

2产品用途

用作水泥混凝土表面封闭层。

3产品参数

颜色：棕红色

光泽：无光

干燥时间：表干 2h，实干 24h，完全固化7d(25)

比重：约1.4g/cm³

闪点：25

4膜厚和理论涂布率

每道漆干膜厚度

理论涂布率：30微米 75g/m²

5施工说明

混合配比：1:1（包装比）

适用期：4h

稀释剂：环氧漆稀释剂

施工方法：无气喷涂 空气喷涂 刷/滚、涂

喷孔：0.4-0.5mm 2.0-2.5mm

喷出压力：12-15mpa 0.3-0.4mpa

稀释量：0-5% 0-10% 0-3%

注：空气喷涂不推荐

涂装道数

建议1-2道，干膜厚度50-60微米。

表面处理

除掉松动的表面及所有的油污、杂物。

施工条件

底材温度比空气温度高出至少3℃；

环境温度不低于5℃，湿度不大于85%

后道油漆

环氧地坪中途漆；环氧地坪面漆。

6储存

产品应密闭储存在阴凉、干燥、通风处，贮存期为一年。

7卫生安全

油漆现场工作人员应穿戴好防护用品，仔细检查有无着火和爆炸的危险，保持良好通风，不要呼吸漆雾，避免皮肤接触，油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洁剂，肥皂和水冲洗，溅到眼睛要用水冲洗，并用药医治。

8备注

1、涂装时的实际用漆量，视被涂表面的粗糙度、漆膜的厚度、涂装损失的不同而比理论用量要高10%-50%

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。