

吹塑级沙林SURLYN 美国杜邦AM7927

产品名称	吹塑级沙林SURLYN 美国杜邦AM7927
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:陶氏沙林 型号:AM7927 特性用途:离聚物SURLYN 片材挤出成型
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

耐老化 薄膜级 沙林树脂SURLYN 美国杜邦 AM7927 抗紫外线

硬度/低温韧性/低温热封性/沙林树脂

耐磨损硬度低 塑胶原料吹塑级

耐水解 高抗冲SURLYN美国杜邦 沙林树脂AM7927 透明级

抗紫外线 耐老化 透明级 薄膜级 SURLYN 美国杜邦 AM7927

抗冲性能 薄膜级SURLYN 杜邦9720 吹塑成型应用 热塑性树

离聚物SURLYN 片材挤出成型

吹塑级沙林SURLYN 美国杜邦AM7927

现货供应Surlyn EMAA 9650 注塑级 美国杜邦 共聚物

Surlyn EMAA 9120 美国杜邦

Surlyn EMAA PC2000 美国杜邦

Surlyn EMAA 9950 美国杜邦

Surlyn EMAA 9910 美国杜邦

Surlyn EMAA 7940 美国杜邦

Surlyn EMAA 8020 美国杜邦

Surlyn EMAA 8320 美国杜邦

Surlyn EMAA 8920 美国杜邦

Surlyn EMAA 8528 美国杜邦

Surlyn EMAA 9520 美国杜邦

Surlyn EMAA 9320 美国杜邦

Surlyn EMAA 9650 美国杜邦

Surlyn EMAA 9150 美国杜邦

Surlyn EMAA 8660 美国杜邦

Surlyn EMAA 9721 美国杜邦

Surlyn EMAA 9720 美国杜邦

Surlyn EMAA 9020 美国杜邦

Surlyn EMAA 8940 美国杜邦

Nucrel EMAA 0910HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 0910 美国杜邦

Nucrel EMAA 925 美国杜邦

Nucrel EMAA 0908HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 1202HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 960 美国杜邦

Nucrel EMAA 0902HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 0411HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 599 美国杜邦

Nucrel EMAA 0609HSA 美国杜邦

Nucrel EMAA 0403 美国杜邦

Nucrel EMAA 0407HS 美国杜邦

Nucrel EMAA 699 美国杜邦

Nucrel EMAA 0903HC 美国杜邦

Nucrel EMAA 0903 美国杜邦

Conpol EMAA 4R11S1 美国杜邦

Conpol EMAA 5B10S1 美国杜邦

Conpol EMAA 10AF 美国杜邦

Conpol EMAA 13B 美国杜邦

Conpol EMAA 20S1 美国杜邦

Conpol EMAA 20B 美国杜邦

Conpol EMAA 20S2 美国杜邦

EMAA原料有AA含量和MI两个因素。当MI相同时，随着AA含量的增加，EMAA的透明性、韧性、粘接性、耐环境应力开裂性会增加；相反，其刚性、湿蒸汽透射率、抗蠕变性、耐化学性会更好。当AA含量相同时，随着MI的增加，EMAA的粘接性、加工性会更好；相反，其韧性、耐环境应力开裂性会增加。

1、韧性和屈挠性

2、易加工性

3、的粘接性，与EMAA能粘接的材料有：铝和锡等金属及其氧化物、玻璃、纤维素、木材、皮革

、玻璃纸、蛋白质、尼龙、聚氨酯、聚乙烯、三元乙丙胶等

抗紫外线 耐老化 透明级 薄膜级

SURLYN AM7927耐低温 香水瓶盖高尔夫球用