

许昌红外线耐高温防腐底漆

产品名称	许昌红外线耐高温防腐底漆
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 涂料型号:HWJR- 18497- 6型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外线耐高温防腐底漆

红外耐高温防腐底漆由特种有机硅耐热树脂、红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂组成。适用于涂覆需耐高温的各类设备零件。理论用量150~200g/m 主要用途 涂覆需耐高温的各类设备零件 包装规格 3千克/斤和16千克/斤 主要特性 附着力强，机械性能好 组成 红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂等

产品简介 红外耐高温防腐底漆由特种有机硅耐热树脂、红外耐热颜料、填料、助剂及溶剂组成。

主要特性 红外 耐高温防腐底漆耐热性能优异;附着力强，机械性能好。

主要用途 红外耐高温防腐底漆适用于涂覆需耐高温的各类设备零件。

包装规格 3千克/斤和16千克/斤。

技术指标 漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间(标准厚度单涂层)，25℃，h

表干 1

实干 24

附着力(划格法), 级 2

耐热性, 300 ± 10 , 6h, 漆膜完好

基本参数 理论用量 :150~200g/m

建议涂装道数:涂装二道, 干膜厚度 $55 \pm 5 \mu\text{m}$

配套用漆 各色有机硅耐热漆。

表面处理 工件应预先除油、除锈、再经喷砂处理, 以免被涂物不洁影响附着力和耐热性。

涂装方法

空气喷涂:稀释剂 有机硅耐热漆稀释剂。

喷嘴口径 约1.5~2.2mm

空气压力 0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂 XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处, 漆料一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明。

2.油漆开桶后, 应充分搅匀, 用稀释剂调整至施工粘度。