

TPU聚氨酯 挤出级TPU 耐寒TPU

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | TPU聚氨酯 挤出级TPU 耐寒TPU |
| 公司名称 | 东莞大观远塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 32.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号:1190A |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号 |
| 联系电话 | 86-076988037668 13790170326 |

产品详情

tpu聚氨酯 挤出级tpu 耐寒tpu

tpu 1190a 德国巴斯夫公司物性数据

| 原料描述部分 | | | |
|--------|---------|--------|-----|
| 规格级别 : | 聚醚型品级 | 外观颜色 : | --- |
| 用途概述 : | --- | | |
| 备注说明 : | 用于射出、挤出 | | |

| 原料技术数据 | | | |
|--------|--|--|--|
| | | | |

| | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|------|---------|----------|--------------|------|---------|
| 基本性能 | 密度 | --- | din 53479 | 1.14 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | din 53504-s2 | 50 | n/mm2 |
| | 硬度 | --- | din 53505 | 92 | shorea |
| | 硬度 | --- | din 53505 | 42 | shore d |
| | 断裂延伸率 | --- | din 53504-s2 | 50 | % |
| | 抗拉模数 | 20% | din 53504-s2 | 4.5 | n/mm2 |
| | 抗拉模数 | 100% | din 53504-s2 | 8.5 | n/mm2 |
| | 抗拉模数 | --- | din 53504-s2 | 16 | n/mm2 |
| | 撕裂强度 | --- | din 53515 | 65 | n/mm2 |
| | 磨擦损耗 | --- | din 53516 | 25 | mm3 |
| | 室温压缩变形率 | --- | din 53517 | 25 | % |
| | 压缩变形率 | 70 | din 53517 | 45 | --- |
| | 抗拉强度 | 80 水中21天 | din 53504-s2 | 35 | n/mm2 |
| | 断裂延伸率 | 80 水中21天 | din 53504-s2 | 600 | % |
| | 凹凸冲击强度 | + 23 | din 53453 | 不破裂 | kj/m2 |
| | 凹凸冲击强度 | - 30 | din 53453 | 不破裂 | kj/m2 |

