

韩国LG EVA EA33045 (热熔胶级) 一手货源

产品名称	韩国LG EVA EA33045 (热熔胶级) 一手货源
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:EA33045 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	23	ASTM D-1505	0.958 g/cm3
	熔融指数	190 /2.16kg	ASTM D-1238	45 g/10min
	VA含量	LG Method	33	wt%
机械性能	极限拉伸	500mm/min	ASTM D-638	85 kgf/cm2
	极限伸长率	500mm/min	ASTM D-638	880 %
热性能	熔融温度	10 /min	ASTM D-3418	60
	维卡软化点	ASTM D-1525	<40	

专卖 油墨EVA、热熔胶EVA、薄膜EVA、片材EVA、发泡EVA、胶水EVA (公司承诺) 原装, !!!

韩国LG EVA EA33045 应用领域

乙烯-醋酸乙烯共聚物, 简称EVA。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%, 与聚乙烯(PE)相比, EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体, 从而降低了高结晶度, 提高了韧性、抗

冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

韩国LG EVA EA33045 性能影响参数

EVA 的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，EVA 在-50 下仍然具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VA）含量越高，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高；当VA的含量减少的时候，EVA EA33045 的性能接近于聚乙烯（PE），刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。VA的含量一定，溶指（MI）增加，软化点下降，加工性和表面光泽改善，但强度会下降，否则，随着MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。

可提供13%，3%增值税票，物性，，REACH、MSDS，UL黄卡，部分可提供COA。

规格级别
该料用途
备注说明

其它 热熔 其它
抗氧化，抗结块

外观颜色