

# Hytrel 8238 海翠 TPEE 8238HS NCB010

产品名称	Hytrel 8238 海翠 TPEE 8238HS NCB010
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:美国杜邦 包装规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Hytrel 8238

THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER

DuPont Performance Polymers

产品说明：

82 Shore D Standard Performance Polyester Elastomer

物理性能额定值单位制测试方法

1.28

熔流率（熔体流动速率）(240 ° C/2.16 kg)

13

溶化体积流率（MVR）(240 ° C/2.16 kg)

11.5

## 收缩率

垂直流动方向

1.6

流动方向

1.6

## 吸水率

24 hr

0.30

23 ° C, 24 hr, 2.00 mm

0.60

平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH

0.20

style="font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">

## 邵氏硬度值单位制测试方法

邵氏 D

76

邵氏 D, 15 秒

70

## 拉伸强度值单位制测试方法

1180

## 拉伸应力

屈服

36.0

断裂

46.0

10% 应变	34.0
50% 应变	28.0
100% 应变	26.0
拉伸应变	
屈服	19
断裂	> 300
标称拉伸断裂应变	340
弯曲模量	1150
弹性模量	
断裂伸长率	
弹性模量定值单位制测试方法	
横向流量	210
流量	230
简支梁静定值强度	
简支梁静定值强度定值单位制测试方法	
-40 ° C	5.0

-30 ° C

5.0

23 ° C

15

悬壁梁缺口冲击强度

-40 ° C

5.5

23 ° C

11

拉伸冲击强度 (23 ° C)

57.0