

## PBT美国杜邦SK605LM(美国杜邦中国总代理商)

产品名称	PBT美国杜邦SK605LM(美国杜邦中国总代理商)
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	杜邦代理商:Crastin代理商 PBT:SK605LM杜邦总代理 美国:杜邦塑料批发商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

PBT美国杜邦SK605LM(美国杜邦中国总代理商)

Crastin® SK605LM BK591是由美国杜邦生产的系列PBT塑料原材之一。提供PBT Crastin® SK605LM BK591塑胶粒加工数据及材质报告。我们还出售美国杜邦其他系列的原材料，并且价格一样优惠！如果是初次选用美国杜邦生产的PBT塑胶原料，您可索取其对应的物性表。如果需要Crastin® SK605LM BK591类树脂在特定应用环境的应用数据，请联络我们。

【备注说明】 填料：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。

【PBT 美国杜邦 Crastin® ; SK605LM BK591技术参数】

密度 ISO1183 1.52 g/cm<sup>3</sup>

溶化体积流率 ( MVR ) ( 250 ° C/2.16kg) ISO1133 5.00 cm<sup>3</sup>/10min

收缩率 横向流量 ISO294-4 1.1 %

收缩率 流量 ISO294-4 0.30 %

拉伸模量 ISO527-2 9500 MPa

拉伸应力(断裂) ISO527-2 130 MPa

拉伸应变(断裂) ISO527-2 2.5 %

弯曲应力 ISO178 200 MPa

冲击性能 简支梁缺口冲击强度(23 ° C) ISO179/1eA 10 kJ/m<sup>2</sup>

冲击性能 简支梁无缺口冲击强度(23 ° C) ISO179/1eU 70 kJ/m<sup>2</sup>

热变形温度(1.8MPa,未退火) ISO75-2/A 205 ° C

熔融温度<sup>2</sup> ISO11357-3 225 ° C

可燃性 BurningRate<sup>3</sup>(1.00mm) ISO3795 54 mm/min

可燃性 FlammabilityClassification 0.75mm IEC60695-11-10,-20 HB

可燃性 FlammabilityClassification 1.5mm IEC60695-11-10,-20 HB

可燃性 极限氧指数 ISO4589-2 20 %

可燃性 FMVSS可燃性 FMVSS302 B

可燃性 Fogging-F-value(refraction) ISO6452 99 %

FILL ANALYSIS 充模分析 TestMethod NominalValue Unit

FILL ANALYSIS 顶出温度 170 ° C

ADDITIONAL INFORMATION 补充信息 TestMethod NominalValue Unit

ADDITIONAL INFORMATION EmissionofOrganicCompounds VDA277 91.4  $\mu$ gC/g

ADDITIONAL INFORMATION Odor VDA270 3.00

SK605 PBT 美国杜邦 耐热性 耐老化 塑胶原料pbt颗粒供应