

项目	指标	热湿拉强度 mpa	湿压强度 mpa	胶体率 %	膨胀 倍数 %	粒度 过200目筛 %	含水量 %	造浆率 %
级别								
一级		2.5	0.0049	100	25-30	95	10	16
二级		2-2.5	0.00294 -0.0049	100	18-25	90	12	12-15

sg-b乳胶,涂料用钠基膨润土性能指标

项目	白度 %	粘度 ps	胶质价 ml/15g ±	ph值	水份 %	膨胀容 ml/g ±
指标	75	2.8	90	8-10.5	10	20

化学指标 (%)

siO ₂	al ₂ O ₃	cao	mgo	fe ₂ O ₃	k ₂ O	p ₂ O ₃
66	13.6	2.2	2.6	1.3	0.3	0.01