

物性表 湿气透过 TPU 美国Lubrizol 58237 高弹性 吹塑 平面压铸薄膜

产品名称	物性表 湿气透过 TPU 美国Lubrizol 58237 高弹性 吹塑 平面压铸薄膜
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:58237 产地:美国
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

产品详情

Estane 58237 TPU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

产品说明：

Type: Polyether Thermoplastic Polyurethane (TPU)Special Feature: Moisture Vapor Transmission, with Good ElasticityProcesses: Extrusion: Blown, Flat Die Cast Film

物性信息：

基本信息

Blown Film

流延薄膜

RoHS 合规

半透明

粒子

吹塑薄膜

挤出

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

流延薄膜

物理性能额定值单位制测试方法	1.22
硬度额定值单位制测试方法	90
密封性能额定值单位制测试方法(H-18 转轮)	40.0
薄膜额定值单位制测试方法	740
Water Vapor Transmission - Mocon 1(38 ° C)	3000
热性能额定值单位制测试方法	135
弹性体额定值单位制测试方法	18
拉伸应力	
100%应变, 0.762 mm	6.20
300%应变, 0.762 mm	13.8
抗张强度 (断裂, 0.762 mm)	34.5
伸长率 (断裂, 0.762 mm)	550
撕裂强度 0.762 mm ²	79.4

开裂	21
玻璃化转变温度单位制测试方法	-24.0
熔融温度	144
挤出温度值单位制	82.0
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.020
料筒1区温度	177
料筒2区温度	182
料筒3区温度	188
料筒4区温度	193
接头温度	199
熔体温度	196

筛网 20-40-80 mesh Dew Point: -40 ° C

备注 90% RH

2. C 模具