

阻燃级 TPU 美国Lubrizol 2363-90A 热塑性弹性体TPU

产品名称	阻燃级 TPU 美国Lubrizol 2363-90A 热塑性弹性体TPU
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:2363-90A 产地:美国
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

产品详情

Lubrizol Pellethane 2363-90A Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Thermoplastic Polyurethane, Elastomer, Ether Grade

Lubrizol (former Noveon)

产品说明：

Feature: USP Class VI

Available in Americas, Europe, Middle East, Africa, India and Asia

Data provided by Lubrizol

Lubrizol acquired the Pellethane product line from Dow in 2009.

物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	1.14 g/cc
线性成型收缩率,Flow	0.0050 - 0.0060 cm/cm
线性成型收缩率，横向	0.0050 - 0.0060 cm/cm
熔体流动速率	30 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 224 ° C
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	90
极限抗拉强度	40.3 MPa
伸长率 (断裂)	500 %
50% Modulus	0.00830 GPa
100% 模量	0.0117 GPa
300% 模量	0.0207 GPa
弯曲模量	0.0758 GPa

撕裂强度	100 kN/m
泰伯磨损，毫克/1000次	10
压缩永久变形	25 % @Temperature 25.0 ° C, Time 79200 sec
	30 % @Temperature 70.0 ° C, Time 79200 sec
Tensile Set	30 %
线性膨胀系数 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	157 m/m- ° C @Temperature -80.0 - -30.0 ° C
维卡软化温度	110 ° C
玻璃化转变温度，Tg	-30.0 ° C
加工性能额定温度 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	204 - 221 ° C
模具温度	16.0 - 60.0 ° C
干燥温度	88.0 - 104 ° C

