

FJ热缩管

产品名称	FJ热缩管
公司名称	湖州优米电子科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:YOUMI 型号:FJ
公司地址	湖州市红丰路1688号6号楼第一层117、119号
联系电话	0572-2110127 13505722080

产品详情

具有超强抗冲击、耐磨、耐切割特性，应用于高温环境，起抗腐蚀流体，抗燃油，抗润滑油，防止酸和溶剂腐蚀的作用。

特 性：

具有超强抗冲击、耐磨、耐切割特性，应用于高温环境，起抗腐蚀流体，抗燃油，抗润滑油，防止酸和溶剂腐蚀的作用。

安装温度： 175

收 缩 率： 径向收缩率 50% 轴向收缩 10%

使用温度： -55 -200

标准颜色： 黑色

等同材料： raychem ---viton管

产品规格

(z9-0753-91)

牌号 氟橡胶热收缩管	收缩前内径 (最小值)	收缩后内径 (最大值)	氟橡 收
fj/1	1.2	0.6	(
fj/2	1.6	0.8	(
fj/3	2.4	1.2	(
fj/4	3.2	1.6	(
fj/5	4.8	2.4	(
fj/6	6.4	3.2	(
fj/7	9.6	4.8	(
fj/8	12.8	6.4	(

fj/9	19.0	9.5	
fj/10	25.4	12.7	
fj/11	38.0	19.0	

性能指标

性能	测试条件	性能指标	
物理性能	吸水率(%)	-	0.5
	径向收缩(%)	-	50
	轴向收缩(%)	-	10
机械性能	硬度, 邵氏a	-	85 ± 5
	拉伸强度(mpa)	-	12.0
	断裂伸长率(%)	-	300
	低温柔韧性	-55 ± 1 /4hr	无裂纹
	热冲击性能	300 ± 5 /4hr	无滴落, 流动, 开裂
老化性能	拉伸强度(mpa)	250 ± 3 /168hr	9
	伸长率(%)	250 ± 3 /168hr	250

电性能	击穿强度(kv/mm)	-	10
	体积电阻率(.cm)	-	1.0×10^{10}
化学性能	收缩温度()	-	200 ± 5
	燃烧性(oi)	-	不燃
耐介质性能 (4106号合成航空润滑油)	抗张强度 极限强度	23 ± 2 /24hr	5mpa (最小) 200% (最小)