

## USP VI级 TPU 美国Lubrizol 2363-80A

产品名称	USP VI级 TPU 美国Lubrizol 2363-80A
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:2363-80A 产地:美国
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

### 产品详情

# Lubrizol Pellethane 2363-80A Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Thermoplastic Polyurethane, Elastomer, Ether Grade

Lubrizol (former Noveon)

产品说明：

Features: USP Class VI

Available in Americas, Europe, Middle East, Africa, India and Asia

Data provided by Lubrizol

Lubrizol acquired the Pellethane product line from Dow in 2009.

物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	1.13 g/cc
线性成型收缩率,Flow	0.0050 - 0.0080 cm/cm
线性成型收缩率，横向	0.00 - 0.0040 cm/cm
熔体流动速率	23 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 224 ° C
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	81
极限抗拉强度	35.8 MPa
伸长率 (断裂)	550 %
50% Modulus	0.00410 GPa
100% 模量	0.00610 GPa
300% 模量	0.0121 GPa
撕裂强度	82.3 kN/m
泰伯磨损，毫克/1000次	20

压缩永久变形	25 %
	@Temperature 25.0 ° C, Time 79200 sec
	30 %
	@Temperature 70.0 ° C, Time 79200 sec
Tensile Set	30 %
热性能系数 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	170 m/m- ° C
	@Temperature -80.0 - -30.0 ° C
维卡软化温度	85.0 ° C
玻璃化转变温度, Tg	-42.0 ° C
加工性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	193 - 210 ° C
模具温度	16.0 - 60.0 ° C
干燥温度	82.0 - 93.0 ° C