

DW含胶双壁管

产品名称	DW含胶双壁管
公司名称	昆山捷尔兴绝缘制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:DW 最低起始收缩温度:80
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨新阳东路18-1
联系电话	0512-82101983 18114422831

产品详情

dw(3:1,4:1,6:1)系柔软、阻燃、辐照交联双壁含胶热收缩套管，内层系具有良好粘接性能的热熔胶，外层为柔软，收缩后具有密封防水、防潮、防腐蚀的作用，应用于线缆接续、连接件及元器件的密封防潮、防水和绝缘保护绝缘层。特点 收缩比3:1,4:1,6:1 不含卤系阻燃剂 低温无卤，低酸性气体 不含氯化物pcbs、pcps及多、多溴氧化联苯pbos、多溴联苯醚pbbs、pbdes等对环境有害的物质，符合欧洲rohs环保指令及sony ss00259标准
温度范围 连续使用温度：-55 ~ 125 最低起始收缩温度：80 最低完全收缩温度：120 认证/ul224 e214175 125 600v vw-1 ams-dtl-23053/5 class 2 性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法
物理特性	抗张强度	10.3mpa min.	astmd638
	断裂伸长率	200% min	astmd638
	热冲击	无裂痕	astmd2671
	低温柔软性(-55 ,4小时)	无裂痕	astmd2671

		热老化158 ,168小时		
		老化后抗张强度	初始值的70%以上	astmd638
		老化后断裂伸长率	100% min.	astmd638
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500v,60sec,不击穿		astmd2671
	体积电阻率	10 ¹⁴ Ω·cm min.		astmd876
化学特性	铜腐蚀	无腐蚀		astmd2671
	铜稳定性	伸长率 100%		astmd2671
	阻燃性	alltubingflametest		ul224

规格尺寸

规格(Inch)	收缩前(mm)		收缩后 (mm)			包装 (m/卷)
	内径(min)	壁厚(nominal)	内径 (max.)	壁厚(nominal)	胶厚(nominal)	
1/8	3.2	0.4	1.6	0.70	0.2	1.22/200
3/16	4.8	0.4	2.4	0.70	0.2	1.22/200
1/4	6.4	0.4	3.2	0.75	0.2	1.22/200
3/8	9.5	0.4	4.8	0.75	0.2	1.22
1/2	12.7	0.4	6.4	0.75	0.2	1.22
3/4	19.1	0.5	9.5	0.90	0.2	1.22

1	25.4	0.5	12.7	1.10	0.2	1.22
11/2	38.1	0.6	19.1	1.20	0.25	1.22

其他尺寸可订制 颜色 标准颜色：黑 非标准颜色：白、红、黄、蓝、绿、透明（不阻燃）