耐油橡胶热缩管

产品名称	耐油橡胶热缩管
公司名称	昆山捷尔兴绝缘制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号: DR 阻燃性 :VW－1
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨新阳东路18-1
联系电话	0512-82101983 18114422831

产品详情

dr系辐照交联特种聚合物制成之高性能耐油柔软橡胶热缩管，具有优异的耐油(航空油、燃料油、液压油、润滑油等)性能。非常适用于需要耐油、耐液体或溶剂的场合，适用于高性能线缆线束的绝缘保护或被覆。

特点 ● 收缩比2:1 ● 优异的耐油、耐热性能 ● 可靠保护或被覆物体免受磨损或机械损伤 ● 低温柔软性好，阻燃性好 ● 不含氯化合物pcbs、pcps及多溴联苯pbbs、多溴氧化联苯pbbos、多溴联苯醚pbbes、pbdes等对环境有害的物质，符合欧洲rohs环保指令及sony ss00259标准的环保要求。
温度范围 ● 连续使用温度：-75°C～150°C ● 最低完全收缩温度：175°C 认证/符合标准 ams-dtl-23053/16 性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典型值
物理特性	抗张强度	11.7mpa min.	astmd638	≥14mpa
	断裂伸长率	250% min	astmd638	≥350%
	热冲击(200°C,4小时)	无裂痕	astmd2671	通过
	低温柔软性(－75°C,4小时)	无裂痕	astmd2671	通过

	热老化150°C,168小时			
	老化后抗张强度	10.3mpa min.	astmd638	≥12mpa
	老化后断裂伸长率	200% min.	astmd638	≥300%
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500v,60sec,不击穿	astmd2671	通过
	绝缘强度	11.9kv/㎜ min.	astmd2671	≥11.9kv/㎜
	体积电阻率	1014ω · cm min.	astmd876	≥1014ω · cm
化学特性	腐蚀性(135°C,16小时)	无腐蚀	astmd2671	通过
	阻燃性	60s内自熄	astmd2671	通过
耐油特性	23°C,24小时(汽油、燃料油、液压油、润滑油等)			
	抗张强度	10.4mpa min. min.	astmd2671	≥12mpa
	断裂伸长率	200% min.	astmd2671	≥300%
	介电强度	7.9kv/㎜min.	astmd2671	≥9.0kv/㎜

规格尺寸

规 格(lnch)	收缩前（mm）		收缩后（mm）		包 装 （m/卷）
	内 径 (min)	壁 厚 (nominal)	内 径 (max.)	壁 厚 (min.)	
1/8	3.2	0.40	1.6	0.76±0.15	100
3/16	4.8	0.45	2.4	0.84±0.15	100

1/4	6.4	0.50	3.2	0.89±0.15	100
3/8	9.5	0.55	4.8	1.02±0.20	50
1/2	12.7	0.60	6.4	1.22±0.20	30
3/4	19.1	0.70	9.5	1.45±0.28	30
1	25.4	0.85	12.7	1.78±0.28	30
11/2	38.1	1.10	19.0	2.41±0.41	15
2	50.8	1.30	25.4	2.79±0.41	22

其他尺寸可订制 颜色 黑