

# 加成型移印硅胶

产品名称	加成型移印硅胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	95.00/千克
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-9 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

## 产品详情

### 一、移印硅胶的用途：

主要用于塑胶玩具,电镀产品,电子玩具,商标,通讯设备,电子产品，工艺礼品文具等不规则图案的印刷. 移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体，再把钢板上的图案转印在玩具产品上印刷不规则的图案等等。

### 二、933#移印硅胶简介

移印硅胶933# 为双组份加成型室温硫化硅橡胶，可制备性能优异的移印弹性材料。 a 组份为乳白色流动液体； b 组份为红色流动液体。（仿德国瓦克623#）

### 添加硅油调整硫化后硬度：

a 组份 (份)	90	90	90	90
201# 硅油 (份)	0	25	50	75
硫化后硬度 ° a	28	17	14	8

### 三、933#移印硅胶产品特色：

粘度低、流动性好、制品易脱模、无收缩性、耐磨移印次数多，不渗油、不变形、耐油墨溶剂性好、良好的油墨转移性能，良好的回弹性，加温快速硫化。

### 四、使用方法

将a与b组份，按9:1(重量比，是a组分和b组分固化剂的比例为9:1)混合均匀再按比例添加一定量的硅油搅拌均匀后，经真空脱泡后即可浇灌，操作时间半小时左右，固化时间(25 )4-6小时，加温60 可在数十分钟固化。

a : b=9:1 ( 硅油不计算 )

### 五、注意事项

933#移印胶为铂金触酶催化剂，缩合型胶（100:2的配比固化）的有机锡催化剂含有酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可能影响胶的硫化（固化），使用时不能混入这些物质，如果原来用过的缩合型胶的模具，必须用汽油等清洗干净，否则模具表面不能硫化，做好是933#用的模具和缩合型的模具分开，二者不共用一个模具，更不能混合使用。