

直接染料固色剂QTR-228

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 直接染料固色剂QTR-228 |
| 公司名称 | 广州乾泰化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 1811631396@qq.com |
| 联系电话 | 86-02086431412 15013140601 |

产品详情

直接染料固色剂qtr-228

| | | | |
|------|-------------|------|------|
| 外观 | 无色至淡黄色液体 | ph 值 | 3~5 |
| 离子性 | 阳离子 | 溶解性 | 易溶于水 |
| 稳定性 | 耐酸、碱、电解质及硬水 | | |
| 主要成分 | 聚阳离子化合物 | | |

直接染料固色剂qtr-228主要用于直接、硫化染料染色物的后处理,可显著提高织物的各项坚牢度

。

【直接染料固色剂优点】 1、固色工作液落色很少，有铲避免剥浅、色变的产生

2、经直接染料固色剂qtr-228处理后的织物色变小，不影响织物原有风格

3、经直接染料固色剂qtr-228处理后的织物摩擦牢度、皂洗牢度、汗渍牢度等显著改善

4、本产品不含甲醛，符合环保性能**【使用方法】** 在进行固色处理之前，请将染色织物充分漂洗

(有需要时进行皂洗)去除残存的染料、盐及碱，以保证后续的固色效果。推荐一般用量与工序：

1、渍法： 固色剂：1-6% o.w.f 浴比：1-15~20

温度 & 时间:30~50 × 15~20min

染色布 浸渍于30~50 的固色剂工作液中,运行15~30min 水洗 烘干 2、轧法：

固色剂:20-60g/l 染色布 室温,二浸二轧固色剂工作液 烘干【存储包装】

1、存放于阴凉、干燥通风处，防日晒、雨淋，保质期6个月。

2、聚乙烯塑料桶，内衬塑料袋，每桶125kg。