

# ABS包胶TPE 德国胶宝粘ABSTPE K TF5TAA

产品名称	ABS包胶TPE 德国胶宝粘ABSTPE K TF5TAA
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	商品名称:THERMOLAST 型号:TF5TAA 特性用途:粘ABS TPE原料，包胶ABS软胶材料
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

粘ABS TPE原料，包胶ABS软胶材料：ABS包胶TPE 德国胶宝粘ABSTPE K TF5TAA

# THERMOLAST K TF5TAA (Series: FC/AD1/ht)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明：

FC/AD1/ht系列是用于食品接触应用的高度透明材料解决方案。该系列产品的特点包括与PC、ABS和PET G等极性热塑性塑料具有良好的附着力。

典型应用

功能和设计元素

握把应用

家居用品

包装（用于食品和护理产品）

剃刀

海豹

牙刷

玩具

材料优势

与食物接触的应用

《联邦法规》第21篇（CFR 21）“美国食品药品监督管理局”

EN71/3

附着力佳

优异的机械性能

无卤素

低密度

提供各种颜色选项和效果

物性信息：

## 基本信息

### 特性

低密度良好粘结性清晰度，高食品接触的合规性无卤

### 用途

包装非特定食品应用家用货品密封件食品包装玩具牙刷柄

### 机构评级

EN 71-3FDA 食品接触, 未评级

### 外观

可用颜色清晰/透明

### 加工方法

挤出注射成型

### 物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 0.940 g/cm ISO 1183

### 硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A) 47 ISO 7619

### 弹性体 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 1(屈服) 14.0 MPa ISO 37

伸长率 2(断裂) 550 % ISO 37

撕裂强度 3 38 kN/m ISO 34-1

### 光学性能 额定值 单位制 测试方法

雾度 (2000 m) 15 % ASTM D1003

### 补充信息 额定值 单位制 测试方法

Adhesion to ABS 8.0 kN/m Renault D41/1916

Adhesion to PC 4.0 kN/m Renault D41/1916

### 挤出 额定值 单位制

干燥温度 60.0 到 80.0 ° C

干燥时间 2.0 到 4.0 hr

料筒1区温度 160 °C

料筒2区温度 180 °C

料筒3区温度 200 °C

口模温度 200 到 230 °C

TPE 德国胶宝 TF5TAA 低密度 食品接触级塑胶原料

德国胶宝 TPE THERMOLAST K TF5TAA 正牌料 颗粒 密封件 型材