

# 铁钩料用高温沥青粉，喷补料用球状沥青，国标沥青

产品名称	铁钩料用高温沥青粉，喷补料用球状沥青，国标沥青
公司名称	郑州博亚耐火材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市上街区新安西路43号
联系电话	0371-53792696 15803878813

## 产品详情

沥青销售商向您讲述改质沥青的概述：

理化性质 常温下为黑色脆性块状物，有光泽；有臭味，有毒,沸点：小于470℃，闪点：204.4℃，相对密度（水=1）：1.15~1.25。本产品符合yb/t5194-93改质沥青标准。质量指标  
指标名称 指标（一级） 软化点（环球法），℃ 100-115 甲苯不溶物含量，% 28-34  
喹啉不溶物含量，% 8-14 树脂含量，% 18 结焦值，% 54 灰分，%  
0.3 水分，% 5 加工工艺 热聚法生产改质沥青是以中温沥青为原料，连续用泵送入带有搅拌的反映釜，经过加热反应，析出小分子气体，釜液即为电极沥青。重质残油改质精制综合流程法生产改质沥青，可以生产软化点为80℃左右，树脂高达23%以上的任何等级改质沥青，产率比热聚法高10%。此法是将脱水焦油在反应釜中加压到0.5~2mpa，加热到320~370℃，保持5~20h，使焦油中有效组分，特别是重油组分，以及低沸点不稳定的杂环组分，在反应釜中经过聚合转变成沥青质，从而得到质量最好的改质沥青。用途及包装用改质沥青用于用于电解铝行业生产预焙阳极块，制造高功率电极棒，也可作为电极粘结剂。