

# Sarlink TPE ME-2255B ME-2255D BLK 111

产品名称	Sarlink TPE ME-2255B ME-2255D BLK 111
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:Teknor Apex公司 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Sarlink TPE ME-2255D BLK 111

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex公司

产品说明：

Sarlink TPE ME-2255D BLK 111是一种热塑性弹性体(TPE)材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Sarlink TPE ME-2255D BLK 111的典型应用领域为:汽车行业

物性信息：

基本信息

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

汽车外部零件

黑色

粒子

注射成型

0.960

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)

4.0

收缩率 - 流动	1.2
硬度测定(单位制)测试方法	55
伸长率(断裂)	600
弹性模量(单位制)测试方法	17.6
注射精度(单位制)	171 到 193
料筒中部温度	177 到 199
料筒前部温度	182 到 204
射嘴温度	188 到 210
加工(熔体)温度	188 到 210
模具温度	25.0 到 65.6
注塑压力	1.38 到 6.89
注射速度 背压	中等偏快 0.172 到 0.345

螺杆转速

50 到 100

垫层

3.81 到 25.4