

(DuPont)美国杜邦中国代理商

产品名称	(DuPont)美国杜邦中国代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.20/件
规格参数	美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购 美国杜邦:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 美国杜邦:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

美国杜邦PET(合作)代理商-美国杜邦美国杜邦PET塑料(进口代理商)

PET美国杜邦代理商--杜邦(合作)代理商贸易有限公司为美国杜邦PET代理商,欢迎您致电杜邦(合作)代理商王经理订购及咨询,本公司可提供物性表(DSY出厂报告(COA)开保资料(ROHS),检测报告(),黄卡(UL)等报告,欢迎您来电咨询,电话微信同号!

DuPont Rynit产品

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR530 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR530 BK507

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦830ER BK503

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦935 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FG530 NC011

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR515 BK507

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR531 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR533NH NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR543 BK507

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦FR830ER NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦GW525CS BL591

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE19020 BK507

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE19041A BK507

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE19045 BK

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE5253 BK504

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE5253 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE5264 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦RE5329 NC010

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)PET美国杜邦SST35 BK503

美国杜邦PET(杜邦)总代理商美国杜邦PET的应用领域

正因为PET本身就有较高的阻隔性，加之其独特的其它包装功能，但是又有热封合性差的弱点，因而被广泛用作瓶类包装。PET瓶已大量用于盛装汽水、低浓度果汁、乌龙茶、洗涤剂、香波食用油、以及一些化学溶剂。

PET瓶亦曾被用于盛装啤酒、白酒及其它酒类，但因其阻隔性不理想，逐步被舍弃或取缔。PET也被用于耐热及发泡包装，

单层PET薄膜、片材可用于制泡罩型包装盒及折叠包装盒。再次，PET优良的可回收性或许是其被预测为“潜在市场增长快的包装材料”的更重要原因，PET还可发泡后用作耐热包装。目前，PET是用于经微波炉加热或蒸煮杀菌食品的塑料包装材料。

美国杜邦PET的加工工艺

PET虽然吸水性较小(0.13%)，但在熔融状态下易水解，引起性能下降，成型前须在热风循环干燥器中干燥

，使含湿量降到0.02%以下。在确定干燥工艺条件时，应考虑干燥温度、干燥时间对PET中乙醛含量及物料板结等因素的影响。一般干燥温度低，水分不能很快排除，易使瓶坯出现银斑和发雾；若干燥时间不足，PET不能完全熔融塑化，易使

瓶坯表面不光滑，出现毛糙细粒；若干燥温度过高，时间过长则型坯会发黄；而干燥温度较低，干燥时间较短，

则有利于减少PET中乙醛的形成和板结的发生，本工艺干燥温度为140℃，干燥时间为4h。其实际拉伸温度应控制在85~105℃的窄小范围内，温度偏高或偏低都会使透明度下降