

海老人牌环氧漆15500

产品名称	海老人牌环氧漆15500
公司名称	宁波市北仑漆锐涂料有限公司
价格	1.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:15500
公司地址	宁波市北仑区新矸镇
联系电话	0574-86725180 15058081688

产品详情

老人牌环氧漆15500

固化剂97580

特性:老人牌环氧漆15500是一种双组份胺加成固化的酚醛环氧涂料,具有耐多种化学

品货物保护指南中列及的的优良性能

用途用作舱用内衬漆

使用温度干燥在海水中无温差

最大160 50

在其它液体中使用温度参阅相应的货物保护指南

批准经:劳氏船级社和俄罗斯船级社认可为防腐蚀涂料经意大利有关部门认可为饮水

舱用漆符合美国fda关于食物运载的联邦条例第175.300条款适用于体积大于

2006米³的粮舱

物理参数

颜色/色号灰白色/11630-浅红色/50900

漆 面平光

体积固体含量% 68.1

理论涂布率6.8米²/升(以100微米干膜计)

闪 点26

比 重1.7公斤/升

表 面 干 2-3小时(20)

指 触 干 约6小时(20)

完全固化10天(20)(见备注)

挥发性有机化合325克/升

物含量(v.o.c)

储 存 期 1年(25)储存期视储存条件而定,使用前必须进行机械搅拌

施工说明

混合比率基料15509 固化剂97580 =8.9 1.1(体积比)

=93.8 6.2(重量比)

施工方法无空气喷涂刷涂(修补用)

稀释剂(最大) 08450 08450(见备注)

混合使用时间3小时(20)

预反应时间15分钟见备注

喷 孔0.46-0.58毫米

喷出压力20.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整)

工具清洗#147;老人#148;牌工具清洗剂99610

漆膜厚度湿膜150微米;

干膜100微米(见备注)

重涂间隔最小\36/24小时(20)(见备注)

最大21天(20)(见备注)

安 全小心使用本品使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项此外还应参考

材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规避免吸入和吞服

也不要使本品接触皮肤和眼睛必须采取预防措施防火防爆及环境保护只可在通

风良好的情况下施工本品