

供应KCC醇酸底漆MP125

产品名称	供应KCC醇酸底漆MP125
公司名称	宁波市北仑漆锐涂料有限公司
价格	1.00/L
规格参数	品牌:KCC 型号:醇酸底漆MP125
公司地址	宁波市北仑区新矸镇
联系电话	0574-86725180 15058081688

产品详情

koramel primer mp125是一种高醇酸油含量，亚磷酸锌的无铅快干型产品。

已被nippon kaiji kyokai (n.k) 承认为可延缓火灾发生的涂料,同样受到korean register of shipping (k.r)和see-berufsgenossenschaft(sbg)认可。

推荐用途：普通底漆用途是有效清洁在中等锈蚀空气的内部和外部的钢铁表面，包括在沿海及航行中。

不适合在水中长时间的浸泡。

物理性质

外观及颜色：无光，绿色4433，灰色，棕色2214，红色2272，

干燥时间：在20 /68 ，触干：1-2小时

硬干：3-4小时

完全固化：1星期

固体含量：约48% (按astm d2697测定)

理论涂布率：在光滑表面上，干膜厚度为50μm，则理论涂布率为9.6m²/l

比重：混合后：约1.3 (kg/l) 根据颜色而定

闪点：35 /96 (密封杯)

涂装指南

表面处理： *新钢材表面：最小喷砂sa2级，在绝缘体后的部分，可以用手工工具st2

级处理。

*维修：除去锈，油脂，盐，松动的颜料，等。

施工条件： 钢材表面必须彻底清洁和干燥。在湿度超过85%以上时不能施工。

表面温度必须低于3 /5 ，露点以上。在狭窄部位涂装和干燥时，需提供适当的流通空气。

混合： 主剂：固化剂=3：2 (体积比)

在施工前30分钟，按比例进行充分混合。

适用期： 在20 /68 ，混合后8小时。

稀释： 稀释剂no.002或012 (喷涂)

稀释剂012 (刷涂或滚涂)

涂装方法：无气式喷涂，刷涂

对无气式喷涂：

喷嘴直径：0.017 ” - 0.023 ”

喷口压力：2,100 /143atm

喷射扇面：65 °

(无气式喷涂的有关数据可根据指导进行调整)

漆膜厚度：建议每一涂层干膜厚度为：30m-50m

复涂间隔：在20 /68 最小：8小时

最大：无

在暴露于污染环境后，实施后续涂装之前，请用适当的清洁方式，如：高压清水冲洗或适当的溶剂清洗干净污染的表面，并需完全干燥。

后道油漆：koramel undercoating lu216/koramel enamel lt313或根据配套。

耐热性能：连续耐热：93 /200 ，

间断式耐热：121 /250 ，

罐藏寿命：12个月

耐化学性：(配以合适的面漆)

	酸	碱	溶剂	盐	水
飞溅	不推荐	不推荐	不推荐	好	极好
烟雾	差	差	差	好	极好
浸水	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐

备注：注意保护眼睛和皮肤，避免长时间吸入挥发的溶剂。

通风要充分。

在密闭空间和空气不流通场合使用本产品，建议戴好呼吸保护装置。

在暴晒的情况下，易出现大面积龟裂。

发 行： 1999年6月