

## A202不锈钢焊条E316-16 货到付款

产品名称	A202不锈钢焊条E316-16 货到付款
公司名称	南宫市苏氏合金焊接材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:苏氏 型号:A202 产地:河北
公司地址	邢台市南宫市董家庙
联系电话	86-03195395167 13673190470

## 产品详情

牌号 国标型号 美标型号 药皮类型 焊接电流 主要用途 g202 e410-16 e410-16 钛钙型 交直流 焊接 0cr13、1cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊 g207 e410-15 e410-15 低氢型 直流 焊接 0cr13、1cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊 g217 e410-15 e410-15 低氢型 直流 焊接 0cr13、1cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊 g302 e430-16 e430-16 钛钙型 交直流 焊接 cr17 不锈钢 g307 e430-15 e430-15 低氢型 直流 焊接 cr17 不锈钢 a002 e 308l-16 e 308l-16 钛钙型 交直流 焊接超低碳 cr19ni11 不锈钢或 0cr19ni10 不锈钢结构,如合成纤维、化肥、石油等设备 a022 e 316l-16 e 316l-16 钛钙型 交直流 焊接尿素及合成纤维设备 a032 e317mocul-16 1 钛钙型 交直流 焊接合成纤维等设备,在稀、中浓度硫酸介质中工作的同类型超低碳不锈钢结构 a042 e309mol-16 1 钛钙型 交直流 焊接尿素合成塔中衬里板及堆焊和焊接同类型超低碳不锈钢结构 a052 a 1 钛钙型 交直流 焊接耐硫酸、醋酸、磷酸中的反应器、分离器等 a062 e 309l-16 e 309l-16 钛钙型 交直流 焊接合成纤维、石油化工设备用同类型的不锈钢结构、复合钢和异种钢结构 a072 a 1 钛钙型 交直流 用于 00cr25ni20nb 钢的焊接,如核燃料设备 a082 a 1 钛钙型 交直流 用于 00cr17ni15si4nb、00cr14ni17si4 等耐浓硝酸腐蚀钢的焊接和补焊 a102 e308-16 e308-16 钛钙型 交直流 焊接工作温度低于 300 的耐腐蚀的 0cr19ni9、0cr19ni11ti 不锈钢结构 a107 e308-15 e308-15 低氢型 直流 焊接工作温度低于 300 的耐腐蚀的 0cr19ni9、0cr19ni11ti 不锈钢结构 a132 e347-16 e347-16 钛钙型 交直流 焊接重要的含钛稳定的 0cr19ni11ti 型不锈钢 a137 e347-15 e347-15 低氢型 直流 焊接重要的含钛稳定的 0cr19ni11ti 型不锈钢 a146 a 1 低氢型 直流 焊接重要的 0cr20ni10mn6 不锈钢结构 a202 e316-16 e316-16 钛钙型 交直流 焊接在有机和无机酸介质中工作的 0cr17ni12mo2 不锈钢结构 a207 e316-15 e316-15 低氢型 直流 焊接在有机和无机酸介质中工作的 0cr17ni12mo2 不锈钢结构 a212 e318-16 e318-16 钛钙型 交直流 焊接重要的 0cr17ni12mo2 不锈钢设备,如尿素、合成纤维等设备 a222 e317mucu-16 1 钛钙型 交直流 焊接相同类型含铜不锈钢结构,如 0cr18ni12mo2cu2 a232 e318v-16 1 钛钙型 交直流 焊接一般耐热、耐蚀的 0cr19ni9 及 0cr17ni12mo2 不锈钢结构 a237 e318v-15 1 低氢型 直流 焊接一般耐热、耐蚀的 0cr19ni9 及 0cr17ni12mo2 不锈钢结构 a242 e317-16 e317-16 钛钙型 交直流 焊接同类型的不锈钢结构 a302 e309-16 e309-16 钛钙型 交直流 焊接同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢( cr19ni9 同低碳钢)以及高铬钢、高锰钢等 a307 e309-15 e309-15 低氢型 直流 焊接同类型的不锈钢、异种钢、高铬钢、高锰钢等 a312 e309mo-16

e309mo-16 钛钙型 交直流

用于焊接耐硫酸介质腐蚀的同类型不锈钢容器，也可作不锈钢衬里、复合钢板、异种钢的焊接 a317

e309mo-15 e309mo-15 低氢型 直流

用于耐硫酸介质腐蚀的同类型不锈钢、复合钢板、异种钢的焊接 a402 e310-16 e310-16 钛钙型

交直流 用于在高温条件下工作的同类型耐热不锈钢焊接，也可用于硬化性大的铬钢以及异种钢的焊接

a407 e310-15 e310-15 低氢型 直流

用于同类型耐热不锈钢、不锈钢衬里，也可用于硬化性大的铬钢以及异种钢的焊接 a412 e310mo-16

e310mo-16 钛钙型 交直流 用于焊接在高温条件下工作的耐热不锈钢、不锈钢衬里，异种钢，在焊

接淬硬性高的碳钢、低合金钢时韧性极好 a422 a1 钛钙型 交直流 用于焊补炉卷轨机上的

cr25ni20si2 奥氏体耐热钢卷筒 a432 e310h-16 e310h-16 钛钙型 交直流 专用于焊接 hk40 耐热钢

a462 a1 钛钙型 交直流 用于高温条件下工作的炉管（如 hk-40、hp-40、rc-1、rs-1、in-80

）等的焊接 a502 e16-25mon-16 1 钛钙型 交直流 用于焊接淬火状态下的低合金和中合金钢异种

钢及钢性较大的结构以及相应的热强钢等，如淬火状态下的 30

铬锰硅以及不锈钢、碳钢、铬钢及异种钢的焊接 a507 e16-25mon-15 1 低氢型 直流 用于焊接淬

火状态下的低合金和中合金钢异种钢及钢性较大的结构以及相应的热强钢等，如淬火状态下的 30

铬锰硅以及不锈钢、碳钢、的焊接 a512 e16-8-2-16 1 钛钙型 交直流

主要用于高温高压不锈钢管路的焊接 a607 e330momnwnb-15 1 低氢型 直流 用于在 850 -900

高温条件下工作的同类型不锈钢材料的焊接以及制氢转化炉中集合管和膨胀管（如 cr20ni32 和 cr20ni37

材料）的焊接 a707 a1 低氢型 直流 用于醋酸、维尼纶、尿素等设备的焊接 a717

a1 低氢型 直流 适用于 2cr15mn15ni2n 低磁不锈钢电物理装置结构件或 1cr18ni11ti 异种钢的焊接

a802 a1 钛钙型 交直流 焊接硫酸浓度 50%

和一定工作温度及大气压力的制造合成橡胶的管道，以及 cr18ni18mo2cu2ti 等钢种