

供应ABS PA-757K(镇江奇美) 高刚性 高光泽 家用电器 汽车部件

产品名称	供应ABS PA-757K(镇江奇美) 高刚性 高光泽 家用电器 汽车部件
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	11.80/千克
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:奇美PA-757K 性能:高刚性 高光泽 家用电器 汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

????

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	1.05	23/23
	燃烧性	File	1/16"HB	
机械性能	熔体流动速率	200 10kg	ISO1133	22 g/10min
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	1.8 g/10min
	引张强度	ASTM D-638	480	kg/cm ²
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20 kg.cm/cm
	洛氏硬度	ASTM D-785	116	R
	伸长率	ASTM D-790	20	%
	弯曲弹性率	ASTM D-790	2.7	104kg/cm ²
	弯曲强度	ASTM D-790	790	kg/cm ²
热性能	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	18 kg.cm/cm
	维卡软化点	ASTM D-1525	105(221)	()
	热变形温度	退火	ASTM D-648	99(210) ()
		未退火	ASTM D-648	88(190) ()

BS镇江奇美PA-757K

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-757K/镇江奇美

用途: 家用电器,汽车部件

特性备注:白色、高光泽、高刚性

重要参数: 熔体流动速率:1.8 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 缺口冲击强度:20 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:77 MPa 硬度:116 维卡软化点:105 热变形温度:88

生产厂商:镇江奇美有限公司 [\[查看报价\]](#)

ABS树脂是在聚苯乙烯树脂改性的基础上发展起来的三元共聚物。其中A代表丙烯腈、B代表丁二烯、S代表苯乙烯。ABS树脂具有三种组份的综合性能、A可以提高耐油性、耐化学腐蚀性,从而具有一定的表面硬度;B使ABS呈现橡胶态的韧性,提高了冲击韧性;S使ABS塑料呈现出较好的流动性,使之具有热塑性塑料成型加工的良好性能。