

| 典型数据 | 测试方法 | 单位 | SERIOLA FG |
|----------|------------|--------------------|------------|
| 外观 | 视觉 | - | 明亮清晰 |
| 颜色 | ASTN D1500 | - | 无色 |
| 密度@15 | ISO 12185 | - | 0.854 |
| 运动粘度@40 | ISO 3104 | mm ² /s | 32 |
| 运动粘度@100 | ISO 3104 | mm ² /s | 5 |
| 闪点 | ISO 2592 | | 220 |
| 倾点 | ISO 3016 | | -6 |
| 总体温度限制 | - | C | 300 |
| 油层温度限制 | | C | 330 |