

进口料 L-1250Z 100 PC 嘉兴帝人 耐气候 透明PC汽车领域的应用

产品名称	进口料 L-1250Z 100 PC 嘉兴帝人 耐气候 透明PC汽车领域的应用
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:嘉兴帝人 型号:L-1250Z 100 性能:耐气候 透明PC汽车领域的应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

物性信息:

基本识别号

E195100-101422443

E245526-101512723

特性

E244324-101516427
耐气候影响性能良好

脱模性能良好

用途

中等粘性
汽车领域的应用

外观

通用
清晰/透明

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

溶化体积流率(MVR) (300 ° C/1.2 kg)

8.00

收缩率

垂直接流动方向 : 4.00 mm

0.50 到 0.70

流动方向 : 4.00 mm

0.50 到 0.70

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.20

机械性能额定值单位制测试方法

2400

拉伸应力 (屈服)

61.0

拉伸应变 (屈服)

6.0

标称拉伸断裂应变

> 50

弯曲模量 1

2350

弯曲应力 2

93.0

简支梁冲击强度额定值单位制测试方法

76

简支梁无缺口冲击强度

无断裂

热性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

142

1.8 MPa, 未退火	129
维卡软化温度	149
线形热膨胀系数	
流动	7.0E-5
横向	7.0E-5
RTI Elec (1.50 mm)	125
RTI Imp (1.50 mm)	115
RTI (1.50 mm)	125
表面电阻率 电性能稳定值单位制测试方法	> 1.0E+15
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度 3	30
相对电容率	
100 Hz	3.10

1 MHz	3.00
耗散因数	
100 Hz	1.0E-3
1 MHz	9.0E-3
漏电起痕指数	
	250
可燃性等级	
可燃性等级值单位制测试方法	
1.50 mm	HB
0.400 mm	V-2
灼热丝易燃指数	

优点： 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广； 2、高度透明性及自由染色性； 3、H.D.T.高； 4、耐疲劳性佳； 5、耐候性佳； 6、电气特性优； 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全； 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。 用途： 1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换机、信号继电器及零件等； 2、汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃等； 3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等； 4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等； 5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等； 6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等； 7、医疗器材：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器； 8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、

绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。 可提供塑胶原料相关报告如:ROHS()报告、UL认证、FDA认证、材质证明及物质安全资料表(MSDS) 等.