

# 山东厂家供应有机硅耐高温漆

产品名称	山东厂家供应有机硅耐高温漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

## 产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

一、组成 该漆由改性有机硅树脂，特种耐高温颜料和有机溶剂等组成。

自干快、附着力强，漆膜具有优良的耐热性和耐候性，能长期经受700 以下高温。

用于高炉、焦炉，机车发动机、摩托车排气管，烟囱等高温部位的高温保护。

四、技术要求：

干燥时间:表干 1h；实干 24h

涂装说明:

耐高温漆供应商山东联迪价格最低的耐高温漆

1、使用前，将甲、乙组份（4/1）混合均匀；

2、涂装方法：常规空气喷涂或无气喷涂；

- 3、装间隔时间：12小时/25 以上；24小时/25 以下；
- 4、涂覆用量：120g/cm<sup>2</sup>；
- 5、干膜厚度：约25微米（一道），采用常规空气喷涂，压力3-4kg/cm<sup>2</sup>；

涂料粘度：16-20秒，用专用稀释剂调节；

干膜厚度：50-60um，共喷涂两道喷涂间隔时间30min。

干燥：喷涂完毕于室温下干燥1小时，然后于120 左右烘烤30分钟。或者喷涂完毕室温下干燥7天以上，即可投入使用。

### 施工要求

前处理基本表面采用喷砂处理（尤其是500 以上），喷砂等级达sa2.5级，即基本表面无油污、锈迹、并具有均匀的粗糙度，400 以下可以采用机械除锈，达st3级即可。

### 说明：

- 1、如果对涂层耐腐蚀性有更高的要求（盐雾试验160小时以上），可以与wt-600防腐底漆配套，效果将更理想。
- 2、漆膜常温干燥后硬度没有双组份树脂漆（如环氧，丙烯酸等）高，但在经过一段时间的高温使用后，漆膜的硬度、强度将逐步提高。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失