

# 铝粉沥青船底漆附着力强耐泡水环氧沥青漆管道船舶防水防腐防锈漆

产品名称	铝粉沥青船底漆附着力强耐泡水环氧沥青漆管道船舶防水防腐防锈漆
公司名称	山东玖锌特种涂料有限公司
价格	16.80/件
规格参数	品牌:鲸鱼制漆 生产厂家:山东海恒涂料 工厂地址:山东济宁嘉祥
公司地址	李营街道中德广场
联系电话	13375470791

## 产品详情

### 产品简介：

环氧铝粉漆是由环氧树脂、煤焦油、铝粉、防锈颜填料、助剂、溶剂、固化剂等组成的双组份防腐漆。

环氧铝粉漆漆膜呈黑色，施工性优，防腐防水效果较优。

### 主要特性：

**强防腐性：**环氧铝粉漆防腐性能强，在地下湿热环境防腐性优。

**耐水优：**耐水性优，常用于建筑混凝土隔层、污水池、地下潮湿环境等。

**机械性能优：**漆膜更坚韧，具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击性、耐物理性。

**厚涂施工：**可厚涂施工，漆膜不流挂，省时省力，提高施工涂装效率。

### 产品用途：

环氧铝粉漆主要适用地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水防腐工程等；

用于水泥基建筑物，窰井、基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；

用于地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、船壳甲板的防腐防水工程。

## 基本参数：

比重： 约6:1

理论用量: 约250g/m(以70um干膜计，不含损耗)

闪点: 约29C

干燥时间: 8h，干燥7d

复涂间隔时间: 底材温度 10 25 35

短 8h

3h 2h

长 4d 4d

4d

技术参数：（JC/T975-2005）

在容器中的状态：搅拌混合后，无硬块、呈均匀状态

干燥时间： 8h

不透水性：0.3Mpa,30min,不透水

耐热性：140℃，无流滴

## 表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

## 使用说明

- 1、方式可采用喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工，
- 2、在涂装前必须将涂装搅拌到完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80-120目筛网过滤
- 3、涂料为固化型涂料，甲、乙两组份严格按比例混合后、须熟化10分钟后方可使用。
- 4、在20℃时放置6小时后即逐步胶化直至不能使用。涂料应随用随配，避免浪费，取料后应封装。调配好的而未使用完的涂料禁止倒回原包装桶。
- 5、涂料施工粘度的调整推荐使用公司专用稀释。

6、涂料施工完毕，要求被涂装底材清洁、干燥、无油、无灰尘，否则引起附着力的问题。

施工条件：

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

被涂底材温度低于5℃时，建议不能进行施工。

规格：

24kg+4kg/组

专用稀释剂

附注：

声明 1.以上有关数据虽是根据试验和使用经验积累的，可作为施工参考。实际应用中，大多参数还取决于漆膜厚度、施工环境（通风状况、温度、湿度等）、下层涂层/整体配套等因素。

2.本产品只适用于用途，指定以外的用途和我们不了解情况下的施工，我们只保证涂料本身的质量。

3.本说明书根据我方近期在施工实践中积累和总结，做出的更新和完善。以本版取代所有旧版。

4.我方在以后的施工实践中将继续不断总结、更新和完善。同时希望新老用户在使用过程中提出宝贵意见，我们将诚挚地表示感谢。新说明书请及时来电、来函与我方索取。谢谢合作！。