

# 厂家供应优质环氧酯铁红底漆

产品名称	厂家供应优质环氧酯铁红底漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

## 产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

垂询方式手机：15565702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

环氧酯铁红底漆该产品是以高分子环氧酯树脂、有机硅树脂、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。环氧酯铁红底漆供应商

主要特性 环氧酯铁红底漆干燥性能好；漆膜硬度高；高附着力，良好的机械性能，焊接性能佳，烧伤面积小。环氧酯铁红底漆哪里好

主要用途 环氧酯铁红底漆广泛用于黑色金属预处理，冶金、变压器、集装箱、各类交通车辆、工程机械上金属预处理底漆，是理想的金属预处理底漆和金属防锈保养底漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 6h，实干 48小时,烘干（60℃） 45 min

硬度： 0.4

附着力： 2 (划圈法, 级)

冲击强度：50kg · cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水 (3%nacl液) 72h：不起泡，不生锈，不脱落

室内存放6月：不生锈

包装规格漆：20克/斤。

基本参数 密度：1.12

闪点：15~20

理论用量：120 ~ 140g/m

干膜厚度：45~60 μ m

建议涂装道数 作防锈底漆，涂装一道， $50 \pm 5 \mu m$

配套用漆 c04-2 各色醇酸面漆

s04-16 各色聚氨脂面漆

表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典sa2.5级，手工机械除锈达到st2-3级。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：x-17稀释剂

稀释率：0 ~ 10% (以漆料重量计)

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20mpa

空气喷涂：稀释剂：x-17 稀释剂

稀释率：30 ~ 50% (以漆料重量计)

喷嘴口径：约1.8 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：x-17稀释剂

稀释率：0 ~ 20% (以漆料重量计)

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

注意事 项 1.施工前先阅读使用说明；

2 . 施工中注意安全，保持通风。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失