

湿摩擦牢度提高剂

产品名称	湿摩擦牢度提高剂
公司名称	广州乾泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	1811631396@qq.com
联系电话	86-02086431412 15013140601

产品详情

湿摩擦牢度提高剂

外观	浅黄色至黄色透明粘稠液	ph 值	5.0 ± 1.0
离子性	阳离子	溶解性	易分散于任何比例的冷
主要成分	特殊水性聚氨酯		

直接、活性、硫化染料在纤维素纤维上染浓深色时湿摩擦牢度低，特别是大黑、大红、翠蓝等湿摩擦牢度往往低于3级，而出口欧美的纺织品湿摩擦牢度要求3级以上，本公司特别针对出口欧美的纺织品湿摩擦牢度要求开发的湿摩擦牢度提高剂。

【性能特点】

- 1、不会破坏染色织物的牢度；
- 2、用于纤维素纤维活性染料染色后固色处理，具有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高1~2级；

- 3、对日光牢度无影响；
- 4、属反应性产品，耐洗性好；
- 5、织物手感柔软、对色光无影响；
- 6、不含甲醛及APEO，属于环保型产品；

【使用方法】

根据使用染料种类、浓度，被处理织物的种类、形态的不同，用法如下：

1、浸渍法

用量：提高剂：1-4% (o.w.f.) (视色度深浅调整)；冰醋酸：0.2% (o.w.f.)

浴比：1：10~20

工艺：染色后色布 (pH 7) 浸渍 (室温，时间：20~30min) 烘干 (100~120)

2、浸轧法

用量：提高剂：10-40g/l；冰醋酸：2g/l

工艺：染色后色布 (pH 7) 二浸二轧 (室温，轧余率：70~80%) 烘干 (100~120)

注意：配制好工作液在25℃附近呈半透明乳液状，配制好后请立即使用。使用前应充分做好小样测试，以上工艺仅供参考。

【存储包装】

- 1、存放于阴凉、干燥通风处，防日晒、雨淋，保质期6个月。
- 2、聚乙烯塑料桶，内衬塑料袋，每桶125kg。