

供应毕克BYK-306高效硅树脂流平剂

产品名称	供应毕克BYK-306高效硅树脂流平剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-306
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

byk-306

高效硅树脂表面添加剂，对困难基材表面有良好的润湿性，由于降低了涂料的表面张力，因此具有良好的抗缩孔性能。提高了表面滑爽度、抗刮擦性及抗粘连性。

化学组成：

聚醚改性聚二甲基硅氧烷溶液

典型物化数据：

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 ° c)：0.93 g/ml

不挥发份 (30 min., 150 ° c)：12.5 %

溶剂：二甲苯/乙二醇单苯醚 7/2

闪点：25 ° c

贮存和运输：

温度低于 5 ° c 时可能发生分层或浑浊，加热至 20 ° c 并充分混合。

应用信息：

室温固化塑料体系

特性和优点：

byk-306 是高效的有机硅助剂，可显著降低表面张力，因而改善对难以润湿底材的润湿。用于颜料填充体系时可防止贝纳德漩涡的产生并改善流平性。

推荐应用：

byk-306 推荐用于聚氨酯和环氧体系。

推荐用量：

0.1-0.5 % 助剂用量(购入形式)基于总配方

加入方法和加工指导：

可在生产过程中的任何阶段加入该助剂，也可后添加。可在生产的最后阶段加入该助剂以避免稳泡，该方法已被证明非常有效。

特别注意

涂料工业

特性和优点:

该有机硅助剂显著降低涂料体系的表面张力，可有效的润湿难以润湿的底材。byk-306 提高对灰尘和漆雾的接受性并增加表面清爽性。该助剂降低木器和家具涂料对气流的敏感性并改善消光粉的定向。

推荐应用：

该助剂可用于所有溶剂型体系。

推荐用量：

0.1-0.5 % 助剂用量(购入形式)基于总配方

加入方法和加工指导:

可在生产过程中的任何阶段加入该助剂，也可后添加。为了便于计量，可预稀释该助剂。

特别注意:

较之硅油，该助剂使用安全。不过在大量使用前仍应测试在相应体系中的稳泡性、重涂性和缩孔倾向。

??????byk??

????byk-300?byk-301?byk-302?byk-306?byk-307?byk-310?byk-313?byk-315?byk-320?byk-322?byk-323?byk-325?byk-330?byk-331?byk-333?byk-337?byk-340?byk-341?byk-344?byk-345?byk-346?byk-347?byk-348?byk-349?byk-350?byk-352?byk-353?byk-354?byk-355?byk-356?byk-358n?byk-359?byk-360p?byk-361n?byk-363p?byk-364p?byk-366p?byk-368p?byk-370?byk-371?byk-373?byk-375?byk-380n

?byk-381?byk-388?byk-390?byk-3900p?byk-3931p?byk-392?byk-3950p?byk-3951p?byk-uv3500?byk-uv3510?byk-uv3530?byk-uv3570?byk-3902p?byk-3932?byk-aq?byk-ok?

????byk300?byk301?byk302?byk306?byk307?byk310?byk313?byk315?byk320?byk322?byk323?byk325?byk330?byk331?byk333?byk337?byk340?byk341?byk344?byk345?byk346?byk347?byk348?byk349?byk350?byk352?byk353?byk354?byk355?byk356?byk358n?byk359?byk360p?byk361n?byk363p?byk364p?byk366p?byk368p?byk370?byk371?byk373?byk375?byk380n?byk381?byk388?byk390?byk3900p?byk3931p?byk392?byk3950p?byk3951p?bykuv3500?bykuv3510?bykuv3530?bykuv3570?byk3902p?byk3932?bykaq?bykok?

????????????????????????????????!

???????? ??????0731-88035002

???15673191718 qq?83168656