

无机富锌底漆价格 大量批发水性无机富锌底漆

产品名称	无机富锌底漆价格 大量批发水性无机富锌底漆
公司名称	济宁卫士宝化工有限公司
价格	111.00/桶
规格参数	品牌:济宁油漆 型号:11 重量:25公斤
公司地址	济宁市后铺工业园
联系电话	15163799593

产品详情

无机富锌底漆价格 | 批发无机富锌漆 | 无机富锌漆厂家销售 | 优质无机富锌底漆 | 无机耐热漆价格 | 无机硅耐高温漆厂家 | 批发无机硅耐高温漆

联系人：刘经理 15163799593 \ 13562751230

您是在采购无机富锌底漆吗，对于无机富锌漆的质量标准，施工要求您了解吗，我公司所生产的无机富锌底漆，严格的质量检验，专业的施工顾问。是做这采购者的理想供应厂家

【产品资料】

组成：

由超细锌粉、着色颜填料、添加剂、硅酸酯等配制而成的双组份、醇溶性自固化无机富锌底漆。

特性：

本漆干燥快、附着力好、漆膜坚硬、耐热能力强，具有阴极保护作用，可带漆膜焊接

适用于钢板或钢型材的抛丸流水线施工，用作车间底漆，可带漆膜焊接或切割，不影响焊接质量。广泛用于电站、桥梁、冶金、矿山、造船、化工、车辆制造、石油钻井平台、码头钢桩等大型钢结构的重防腐保护和耐高温（400℃）防锈底漆，并具有优良的防护效果。

施工参考及配套要求：

1.表面预处理：钢铁表面进行喷砂（丸）处理，除去氧化皮、锈、旧漆、油污、灰尘等脏物而露出金属光泽，达到瑞典除锈标准sa2.5级。

2.调漆:本涂料采用双组份包装,使用前按主剂:糊剂=1:2(重量比)混合搅拌均匀，即可使用。

3.施工方法：可采用高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂等方法施工，混合后适用期为8小时/5-10，6小时/10-25，4小时/25。

4.涂装间隔时间：6小时以上/0-10，4小时以上/10-25，2小时以上/25以上。

5.涂覆用量：150g/m²,干膜厚度20 μ m。

6.后道配套涂料：环氧树脂漆、聚氨酯漆、环氧沥青漆、氯化橡胶漆、乙烯树脂漆等。

7.稀释剂：用821专用稀释剂稀释。

8.贮存期：本涂料的有效期为六个月，超过贮存期的涂料，经检验合格后，仍可使用。

【联系方式】

联系人：刘经理

手机：151 6379 9593 \ 135 6275 1230

qq咨询：2780241416

qq咨询：392340669

更多产品资料，欢迎你来电咨询！