

日本东丽(PPS原料物性表)代理经销

产品名称	日本东丽(PPS原料物性表)代理经销
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.30/件
规格参数	日本东丽:一线品牌,欢迎来电询价采购 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

PPS中文名称叫聚苯硫醚。它具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点，而化学耐腐蚀性强等特点。PPS是工程塑料中耐热性好的品种之一，经玻纤纤维改性的料热变形温度一般大于260度耐化学性仅次于聚四氟乙烯。此外，它还具有成型收缩率小，吸水率低，防火性好、耐震动疲劳性好，而电弧强度高优点，特别是在高温、高湿的环境下仍然有电绝缘性。但其缺点是脆性大、韧性差，耐冲击强度低，经过改性后，可以克服上述缺点，获得十分优异的综合性能。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90：40%GF、高强度、高刚性；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95：40%GF、高流动、低翘曲；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503：30%GF、高流动；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504：40%GF、标准级；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M：70%GF、高强度、低翘曲；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604：40%GF、高韧性；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

PPS材料--实力厂家-规格齐全-

(2) 挤出:采用排气式挤出机,工艺为:加料段温度小于200 ;料筒温度300-340 ,连接体温度320-340 ,口模温度300-320 ° C。

(3) 模压成型:适合大型制品,采用两次压缩,先冷却,后热压。

热压的预热温度纯PPS为360C左右15min,GFPPS为380C左右20min;模压压力为10~30Mpa,冷却到150 C脱模。

(4) 喷涂成型:采用悬浮喷涂法和悬浮喷涂与干粉热喷混合法,

都是将PPS喷涂到金属表面,再经过塑化、淬火处理而得到涂层;PPS的涂层处理温度在300C以上,保温30 min。